

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika Boom[®]-583

Поліуретанова саморозширююча монтажна піна з низьким построзширенням для нанесення пістолетом

ОПИС

Sika Boom[®]-583 - це поліуретанова, однокомпонентна, саморозширююча, монтажна з низьким построзширенням для нанесення пістолетом. Її спеціальна формула ідеально підходить для заповнення з'єднувальних швів навколо віконних і дверних рам, оскільки має низьке розширення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт призначений для:

- Ізоляція і заповнення порожнин і пустот
- Заповнення стиків навколо віконних і дверних рам
- Ізоляція від шуму, холоду та протягів

- Заповнення навколо труб або проходок трубопроводу

Продукт можна використовувати для внутрішніх та зовнішніх робіт

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Низький тиск при затвердінні
- Низьке построзширення
- Дуже великий вихід
- Ефективне гасіння звуку
- Хороша теплоізоляція
- Професійне нанесення за допомогою дозуючого пістолета
- Готова до застосування
- Затверділу піну можна обрізати, обробляти, шліфувати та фарбувати

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Поліуретанова піна	
Пакування	12 балонів в коробці	750 мл
	Зверніться до існуючого прайс-листа щодо різних видів пакувань.	
Колір	Світло-жовтий	
Термін придатності	15 місяців з дати виробництва	
Умови зберігання	Продукт має зберігатися в оригінальній, закритій та непошкодженій герметичній упаковці в сухих умовах при температурі від +5°C до +25°C. Зберігайте у вертикальному положенні. Необхідно захистити балон від прямих сонячних променів та температури вище +50°C (небезпека вибухання). Завжди звертайтеся до упаковки.	
Густина	Затверділий матеріал	~25 кг/м ³ (FEICA TM 1019)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Розширення	~30 %	(FEICA TM 1010)
------------	-------	-----------------

Опір до УФ впливу

Не має постійної стійкості до УФ-випромінювання

Температура експлуатації

Мінімальна	-40 °C
Максимальна	+80 °C

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Вихід	Об'ємний вихід, 750 мл балон	~32 л	(FEICA TM 1003)
	Шовний вихід, 750 мл балон	~30 м	(FEICA TM 1002)
	Шовний вихід базується на розмірі шва 20 мм × 50 мм		
Температура матеріалу	Оптимальна	+20 °C	
	Мінімальна	+5 °C	
	Максимальна	+30 °C	
Зовнішня температура повітря	Оптимальна	+20 °C	
	Мінімальна	+5 °C	
	Максимальна	+30 °C	
Температура основи	Оптимальна	+20 °C	
	Мінімальна	+5 °C	
	Максимальна	+30 °C	
Час різання	~45 хвилин (після чого шов 30 мм може бути обрізаний)		(FEICA TM 1005)
Час клейкості	~9 хвилин		(FEICA TM 1014)

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

З 24 серпня 2023 року перед промисловим чи професійним використанням цього продукту необхідно пройти відповідне навчання. Додаткову інформацію і список тренінгів див. www.sika.com/ru-training.



Технічна карта матеріалу
Sika Boort®-583
Серпень 2022, Версія 02.01
02051406000000309

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня має бути чистою, міцною, твердою, без олії, жиру, пилу та сипучих чи пухких частинок. Фарбу, цементний шар та інші забруднюючі речовини, які погано прилягають, необхідно видалити. Продукт приклеюється без ґрунтовки та / або активаторів до більшості будівельних матеріалів, таких як дерево, бетон, цегла, метал або алюміній. Для нетрадиційних поверхонь рекомендується проведення попереднього тесту на адгезію. Попередньо змочіть поверхню чистою водою, це забезпечує правильне затвердіння піни, а також запобігає небажаному розширенню піни.

BUILDING TRUST



НАНЕСЕННЯ

Перед використанням добре струсіть балон мінімум 20 разів. Необхідне повторне струшування після тривалих перерв у використанні. Після струшування зніміть ковпачок з балона. Накрутіть балон на різьбу пістолета. Кількість екструдованої піни можна регулювати, застосовуючи більший чи менший тиск на гачок пістолета або за допомогою застосованого гвинта регулювання потоку пістолета. Нанесіть піну, балоном догори дном. Заповніть глибокі стики в кілька шарів. Дозвольте кожному шару розширитись і затвердіти перед попереднім зволоженням водою для нанесення наступного шару. Заповнюйте порожнечі / порожнини лише частково, оскільки піна розширюється під час затвердіння. Невеликі зазори можна заповнити за допомогою подовжувача, але це зменшить швидкість потоку піни. Перед тим, як зняти балон, видавіть матеріал, що залишився в ємності, в контейнер для безпечної утилізації. Виймання балона без остаточного його спорожнення може призвести до бризок піни. Очистіть пістолет для застосування за допомогою Sika Boom® Cleaner безпосередньо після використання. Виймання балона без ретельного очищення за допомогою Sika Boom® Cleaner може пошкодити пістолет.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть всі інструменти та обладнання для нанесення за допомогою Sika Boom® Cleaner або Sika® Remover-208 одразу після використання. Очистіть пістолет для нанесення, накрутивши Sika Boom® Cleaner на різьбу пістолета та промийте згідно з інструкціями. Не залишайте Sika Boom® Cleaner на пістолеті, оскільки клапан може пошкодитися. Затверділий матеріал можна видалити лише механічним шляхом

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sika Boom®-583
Серпень 2022, Версія 02.01
02051406000000309

SikaBoom-583-uk-UA-(08-2022)-2-1.pdf