

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

EVERBUILD STICK2<sup>®</sup> Rapid Epoxy Tube

## ВИСОКОМІЦНА 2-КОМПОНЕНТНА КЛЕЙОВА СИСТЕМА

## ОПИС

EVERBUILD STICK2<sup>®</sup> Rapid Epoxy Tube це промислова міцна, двокомпонентна, прозора клейова система, яка при змішуванні твердне всього за 4 хвилини. Завдяки своїй винятковій міцності цей матеріал можна свердлити, шліфувати, обробляти та фарбувати після повного затвердіння.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ідеально підходить для склеювання металів, посуду, скла, дерева, фарфору, сухого бетону, гуми, тканин, кристалю, ювелірних/дорогоцінних каменів та різних твердих пластмас

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Висока міцність
- Швидко твердне всього за 4 хвилини
- Тиксотропний
- Можна свердлити, шліфувати, обробляти та фарбувати після повного затвердіння

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	2 x 12мл туби
Термін придатності	3 роки з дати виробництва.
Умови зберігання	Зберігати вертикально в сухому прохолодному провітрюваному місці при температурі від +5 °C до +25 °C. Березти від морозів. Зберігання поза цими параметрами різко скоротить термін придатності.
Колір	Прозорий

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ОБМЕЖЕННЯ

Не використовуйте для ремонту елементи, які будуть містити їжу та напої.  
Дотримуйтесь встановлення відповідного ковпачка при закриванні тубика, будьте обережні, щоб не

допустити змішування смоли і затверджувача, оскільки це призведе до передчасного затвердіння клею в тубиках.

Оскільки виробник не може знати всіх способів використання своєї продукції, користувач несе відповідальність за визначення призначення до використання. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться за консультацією до технічного відділу або зверніться до технічної карти.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Перегляньте паспорт безпеки для отримання додаткової інформації

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

Переконайтеся, що поверхні чисті, сухі та вільні від матеріалів, що відшаровуються, пилу, іржі та жиру. Шорсткі поверхні зачистьте наждачним папером для поліпшення адгезії.

Видавіть рівну кількість смоли та затверджувача з окремих туб у ємність для змішування, що входить до комплекту, і перемішуйте від 30 секунд до 1 хвилини. Змішаний клей придатний до використання всього 4 хвилини. Змішуйте лише невеликі кількості за один раз.

Нанесіть клей відразу на обидві поверхні. Зберіть і утримуйте/затискайте, поки клей не почне тверднути. Примітка: клей буде швидше тверднути при високих температурах і, навпаки, повільніше при низьких. При температурі 20 ° C клей твердне за 4 хвилини і повністю полімеризується за 12 годин. Обережно видаліть залишки клею гострим ножом перед тим, як клей схопиться.

### ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть не затверділий клей з інструментів і обладнання ацетоном або рідиною для зняття лаку, захистивши навколишні поверхні. Затверділий клей необхідно видалити механічним шляхом.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

### ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

#### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу  
EVERBUILD STICK2® Rapid Epoxy Tube  
Березень 2024, Версія 01.01  
020204030010000231