

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaRoof® Adhesive C-733

КОНТАКТНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МЕМБРАН SIKAPLAN® PVC

ОПИС

SikaRoof® Adhesive C-733 - це 1-компонентний контактний клей на основі нітрильного каучуку та розчинника.

ЗАСТОСУВАННЯ

Клей SikaRoof® C-733 дозволяється використовувати тільки досвідченим фахівцям. Приклеювання полівінілхлоридних гідроізоляційних мембран Sikaplan® до основи на краях і примиканнях покриттів.

Основа для приклеювання:

- Бетон, легкий бетон, цегла, штукатурка
- Орієнтовано-стружкові плити (OSB), фанерні плити
- Фіброцементні плити
- Плиты з мінеральних волокон з достатньою міцністю на стиск і відповідною поверхнею для склеювання
- Поліестер, твердий і м'який ПВХ
- Оцинкована сталь, алюміній, метал з ПВХ-покриттям

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Приклеюється до міцних, шорстких і чистих поверхонь
- Наноситься пензлем або валком
- Кінцева міцність залежить від стану довкілля під час нанесення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Розчинений нітрil каучук	
Пакування	Контейнер:	5 кг, 20 кг
	Пакувальна одиниця:	Європіддон або окремий контейнер
	Див. чинний прайс-лист щодо інформації про варіанти пакування.	
Термін придатності	24 місяці від дати виробництва	
Умови зберігання	Продукт необхідно зберігати в оригінальному, невідкритому і неушкодженому герметичному пакуванні в сухому приміщенні при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди перевіряйте пакування.	
Густина	~0,90 кг/л (+20 °C)	

Вміст летких органічних компаундів (VOC-CH 77,01 % VOC-EU 77,01 % VOC)

Консистенція	Рідина
Колір	Жовтуватий

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	~300-500 г/м ² Витрата залежить від шорсткості та поглинання основи. Наведені значення є теоретичними і не враховують додаткову витрату матеріалу через пористість та профіль поверхні, коливання рівня, відходів тощо.
Зовнішня температура повітря	+5 °C мінімум
Температура основи	+5 °C мінімум
Час тужавіння	Повна адгезія зазвичай досягається відразу після приклеювання. На це можуть впливати умови довкілля.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Сумісність	Не можна наносити на: ▪ Теплоізоляційні плити EPS/XPS ▪ Мідні пластики ▪ Бітумні основи Ці матеріали можуть негативно вплинути на властивості продукту.
------------	---

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Конденсат на укладеній поверхні клею може призвести до відшарування мембрани.
- Використання деяких допоміжних продуктів, таких як клеї, очистники та розчинники, обмежується температурою вище +5 °C. Дотримуйтесь температурних обмежень, наведених у відповідних Технічних картах матеріалів.
- У випадку укладання за температури навколишнього середовища нижче +5°C можуть знадобитися спеціальні заходи, зумовлені вимогами безпеки згідно з національними нормами.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Основа повинна мати достатню міцність і адгезію для сприйняття зусиль, що виникають при динамі-

чному тискові вітру.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути стійкою до розчинників, міцною, чистою, сухою, без олів, мастил, пилу, очисників і вільних крихких часток. Поглинаючі основи можна заґрунтувати розбавленим клеєм.

НАНЕСЕННЯ

Див. додаткову документацію відповідної гідроізоляційної мембрани для покрівлі, де це можливо, наприклад, на відповідні Технологічні регламенти, інструкції із укладання та інструкцію з монтажу або робочу інструкцію.

Загальна інформація про клей Перед використанням клей SikaRoof® Adhesive C-733 необхідно ретельно перемішати. Тримайте контейнер з клеєм закритим, якщо клей не використовується, щоб зберегти стабільну технологічність (для зменшення випаровування розчинника). В'язкість контактного клею SikaRoof® Adhesive C-733 може бути змінена і адаптована шляхом додавання SikaRoof Cleaner L-100. Зміна в'язкості може знадобитися після тривалого зберігання або якщо контейнер був відкритий протягом тривалого періоду часу. Очищувач SikaRoof Cleaner L-100 слід змішати з клеєм, ретельно перемішуючи невеликими порціями, до отримання необхідної в'язкості.

Процедура приклеювання Клей рівномірно наноситься на основу за допомогою валка. Не наносити клей на площу, більшу за ту, яку можна обклеїти за один день. Дочекайтеся повного висихання клею. Нанесіть 2 шари клею на абсорбуючу основу (перший шар повинен повністю висохнути перед нанесенням другого). Рівномірно нанесіть клей на нижню сторону покрівельної мембрани (примітка:

область напустки зварного шва повинна бути вільною від клею). Після того, як клей достатньо випарується (тест пальцем), укласти мембрану на шар клею основи. Щільно притисніть мембрану валком.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть всі інструменти та обладнання для нанесення SikaRoof® Cleaner L-100 відразу після використання. Матеріал, що затвердів можна видалити тільки механічно.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу

SikaRoof® Adhesive C-733
Травень 2025, Версія 02.01
020945071000000025

SikaRoofAdhesiveC-733-uk-UA-(05-2025)-2-1.pdf

