

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikalastic® EPDM Primer

однокомпонентний праймер для постійної і надійної адгезії між SikaRoof® MTC і Sikalastic® покрівельними гідроізоляційними системами і основами з EPDM

ОПИС

Sikalastic® EPDM Primer це однокомпонентний, на основі розчинників праймер з синтетичного каучуку.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikalastic® EPDM Primer може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

Праймер для EPDM мембран для використання в:

- SikaRoof® MTC
- покрівельних системах Sikalastic®

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Однокомпонентний - простий і готовий до використання
- Підсилення адгезії з новими і старими EPDM-мембранами
- Швидке твердіння - можливість нанесення наступних шарів макс 2 години

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Синтетичний каучук у вуглеводневому сольвенті	
Пакування	3,80 літрів (~3,21 кг) пакування	
Вид / Колір	Бронзова до оливкового рідина з низькою в'язкістю	
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва	
Умови зберігання	Матеріал повинен зберігатися належним чином в оригінальних, не відкритих і непошкоджених, герметичних пакуваннях в сухих умовах при температурі від 0 °C до +30 °C. Вища температура зберігання може зменшити час життя матеріалу. Рекомендації із зберігання також див. Паспорт безпеки матеріалу.	
Густина	~0,845 кг/л (23 °C)	(EN ISO 2811-1)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	Наноситься в один шар з витратою біля 150 мл/м ²	
Зовнішня температура повітря	+5 °C мін. / +40 °C макс.	
Відносна вологість повітря	85 % макс.	

Точка роси	Остерігайтеся конденсату. Основа і матеріал, що не затвердів повинні бути на ≥ 3 °C вище від точки роси.		
Температура основи	+5 °C мін. / +40 °C макс.		
Час очікування / Перекриття	Температура	Мінімальний час очікування	Максимальний час очікування
	10 °C	2 години	7 днів
	30 °C	30 хвилин	7 днів
Зауваження: Нанесіть додатковий шар ґрунтування якщо пройшло більше 24 годин. Наносьте матеріал протягом 24 годин для досягнення оптимального результату. Час приблизний і буде залежати від зовнішніх впливів, особливо від температури і вологості повітря.			

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Поверхня повинна бути чистою, сухою без миючих засобів, олій, мастил, силанів, солей, силіконів, силоксанів та інших хімічних речовин, які можуть знизити адгезію. Існуюча мембрана має мати достатню адгезію з дахом.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Всі поверхні перед початком ґрунтування повинні бути ретельно очищені стандартними методами. У випадку будь-яких сумнівів, спочатку нанесіть тестову зону матеріалу.

Для отримання детальної інформації про якість / підготовку основи та таблицю праймерів, див. Технологічний Регламент.

НАНЕСЕННЯ

Підготуйте Sikalastic® EPDM Primer шляхом перемішування до однорідного стану, так щоб матеріал мав постійний колір. Мінімальний час перемішування 3 хвилини. Рекомендуємо часте перемішування (кожних 15-20 хвилин).

Sikalastic® EPDM Primer може бути нанесений валком з коротким ворсом або пензлем. Перед нанесенням матеріалу перконайтеся, що шар ґрунтування сухий у достатній мірі (див. час очікування / нанесення наступних шарів).

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть весь інструмент і обладнання засобом Thinner C відразу після використання. Матеріал, що затвердів можна очистити лише механічним шляхом.

ОБМЕЖЕННЯ

- Не наносьте при вологій погоді чи на вологі поверхні.
- Не використовуйте Sikalastic® EPDM Primer для внутрішніх робіт.
- Не наносьте біля вентиляційних входів чи біля кондиціонерів.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запи-

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
Sikalastic® EPDM Primer
Вересень 2019, Версія 01.01
020915951000000007

SikalasticEPDMPrimer-uk-UA-(09-2019)-1-1.pdf

