

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# Sikaflex®-255 FC

Клей для заміни автоскла в комерційному та легковому транспорті зі швидкою полімеризацією

### ОСНОВНІ ДАНІ ПРОДУКТУ (ДОДАТКОВІ ЗНАЧЕННЯ ДИВІТЬСЯ В ПАСПОРТІ БЕЗПЕКИ)

Хімічна основа	1-компонентний
Колір (CQP001-1)	Чорний
Механізм полімеризації	Під дією вологи
Густина(незатвердівший)	1,2 кг/л
Властивості до непровисання	Дуже гарна
Температура застосування	10 – 35 °C
Час утворення поверхневої плівки (CQP019-1)	40 хвилин <sup>A</sup>
Відкритий час (CQP526-1)	20 хвилин <sup>A</sup>
Швидкість полімеризації (CQP049-1)	(див. діаграму)
Усадка (CQP014-1)	3 %
Твердість А по Шору (CQP023-1 / ISO 48-4)	60
Міцність на розрив (CQP036-1 / ISO 527)	6 МПа
Подовження при розриві (CQP036-1/ISO 37)	450 %
Стійкість до розповсюдження розриву (CQP045-1 / ISO 34)	12 Н/мм
Міцність на зсув (CQP046-1 / ISO 4587)	4 МПа
Робоча температура (CQP509-1 / CQP513-1)	-40 – 90 °C
Термін придатності	картридж / уніпак 9 місяців <sup>B</sup>

CQP = Корпоративний Контроль Якості

A) 23 °C / 50 % в.в.

B) зберігання нижче 25 °C

### ОПИС

Sikaflex®-255 FC - це 1-компонентний ВИСОКОМІЦНІЙ клей для встановлення скла в комерційні автомобілі і заміни автоскла. Має великий відкритий час, що забезпечує безпечне застосування навіть при теплих умовах.

Sikaflex®-255 FC сумісний з безпраймерною технологією зkleювання Sika.

### ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Швидка полімеризація
- Чудові властивості з нанесення
- Чудова адгезія з широким спектром поверхонь

### СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ


Sikaflex®-255 FC розроблений для встановлення мінерального скла на виробництвах комерційної техніки та заміни скла в транспортних засобах. Може використовуватись як конструкційний клей. Цей продукт підходить лише для досвідчених професійних користувачів. Випробування з реальними поверхнями та умовами мають бути виконані, щоб переконатися в адгезії та сумісності матеріалів.

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikaflex®-255 FC  
Версія 03.01 (04 - 2023), uk\_UA  
012001212553001000

## МЕХАНІЗМ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Sikaflex®-255 FC полімеризується під дією атмосферної вологої. При низьких температурах вміст вологої в повітрі, як правило, нижче, і тому полімеризація відбувається дещо повільніше (див. діаграму 1).



Діаграма 1: Швидкість полімеризації Sikaflex®-255 FC

## ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ

Sikaflex®-255 FC в цілому стійкий до впливу прісних вод, морської води, розведених кислот та розведеніх каустичних розчинів; тимчасово стійкий до впливу палив, мінеральних масел, рослинних та тваринних жирів та олій; нестійкий до впливу органічних кислот, гліколевого спирту, концентрованих мінеральних кислот та каустичних розчинів і розчинників.

## МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ

### Підготовка Поверхні

Поверхні повинні бути чистими, сухими і не мати слідів жиру, масла, пилу та забруднень.

Підготовка поверхні залежить від специфіки поверхні і є дуже важливою для довготривалого з'єднання. Поради що до підготовки поверхні можна знайти в "Керівництві з підготовки поверхні для матеріалів Sikaflex". Врахуйте, що ці рекомендації засновані на досвіді та повинні перевірятися тестуванням на конкретних поверхнях.

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Надана тут інформація, пропонується лише для загального ознайомлення. Рекомендації щодо конкретного використання можна отримати за запитом у Технічному Відділі Sikaflex.

Копії наступної документації доступні за запитом:

- Паспорт безпеки матеріалу
- Загальні рекомендації з підготовки поверхні для матеріалів Sikaflex®
- Загальні рекомендації з приkleювання та герметизації з матеріалами Sikaflex®

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikaflex®-255 FC

Версія 03.01 (04 - 2023), uk\_UA  
012001212553001000

## ТОВ "Сіка Україна"


03680, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел. +38 044 492 94 19  
Факс +38 044 492 94 18  
www.sika.ua

## Застосування

Sikaflex®-255 FC можна наносити між 10 °C та 35 °C (навколоєне середовище та продукт) але треба враховувати зміну реакційної здатності та особливостей застосування. Оптимальна температура поверхні та клею між 15 °C та 25 °C.

Необхідно враховувати, що в'язкість матеріалу підвищується при низьких температурах. Для зручності застосування, перед нанесенням клею, помістіть його в сприятливі температурні умови.

Для забезпечення рівномірної товщини клейового шва, рекомендується наносити клей валиком трикутної форми (див. мал. 1).



Мал. 1: Рекомендована конфігурація клейового шва

Sikaflex®-255 FC може наноситись ручним, пневматичним або електричним пістолетом для клею. Відкритий час значно коротший у жаркому та вологому кліматі. Скло повинно бути встановлене в протягом відкритого часу. Ніколи не встановлюйте скло коли клей вже вкрився плівкою.

## Видалення

Не заполімеризований Sikaflex®-255 FC можна видалити з інструменту та обладнання за допомогою Sika® Remover-208 або іншого відповідного розчинника. Після полімеризації матеріал може бути видалений лише механічним способом. Руки та відкрита шкіра повинні бути негайно очищені, використовуючи серветки для рук, як наприклад Sika® Cleaner-350H або іншого відповідного промислового очищувача для рук та води. Не використовуйте розчинники на шкірі!

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПАКУВАННЯ

Картридж	300 мл
Уніпак	400 мл 600 мл

## ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЇ ПРОДУКТУ

Всі технічні дані в даному документі базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючу Карту матеріалу з безпеки, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

