

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikalastic® M 860

(formerly MSeal M 860)

Двокомпонентна високоеластична гідроізоляційна мембрана, на основі поліуретану та гібриду полісечовини, для ручного нанесення

ОПИС

Sikalastic® M 860 — це двокомпонентна, еластомерна мембрана з поліуретану та гібриду полісечовини яка наноситься вручну та самовирівнюється при нанесенні.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikalastic® M 860 використовується для гідроізоляції та захисту бетону, включаючи балкони, тераси, під'їзди та паркінги. Він також використовується для улаштування покрівлі де не вимагається вогнестійке покриття.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Монолітний – без стиків та зварних швів
- Повністю з'єднаний з основою
- Відмінні механічні властивості
- Відмінна здатність до перекриття тріщин
- Стійкий до проколів
- Стійкий до стоячої води
- Термореактивний – не розм'якшується при високій температурі
- Залишається еластичним при низьких температурах (Tg приблизно – 45 °C)
- Можна наносити наступне покриття вже через кілька годин

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Маркування CE та декларація про експлуатаційні характеристики відповідно до EN 1504-2 - Засіб для захисту поверхні бетону - Покриття

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Поліуретан/Гібрид полісечовини	
Пакування	Упаковка 30 кг	
	Компонент А	10,7 кг
	Компонент В	19,3 кг
	Упаковка 12 кг	
	Компонент А	4,28 кг
	Компонент В	7,72 кг
Інформацію про варіанти упаковки дивіться в актуальному прайс-листі.		
Колір	сірий	
Термін придатності	Компонент А та Компонент В: 12 місяців від дати виробництва	
Умови зберігання	Матеріал необхідно зберігати в оригінальній, нерозкритій та неушкодженій упаковці в сухих умовах при температурі від +15 °C до +25 °C.	

Захищати впливу прямих сонячних променів. Завжди дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

Густина	1,24 г/см ³	
В'язкість	Суміш (А+В)	5200 мПа.с
	Показник при +20°C	

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Твердість за Шором А	75 (після 28 діб)	
Міцність на розтяг	15 Н/мм ²	(DIN 53504)
Видовження при руйнуванні	700 %	(DIN 53504)
Міцність на розрив	21 Н/мм ²	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Пропорції перемішування	Компонент А : Компонент В = 100 : 180 (за вагою)	
Витрата	1,24 кг/м ² /мм	
Зовнішня температура повітря	+5 °C мін. / +30 °C мак.	
Відносна вологість повітря	мак. 80 %	
Температура основи	+5 °C мін. / +30 °C мак.	
Час придатності до застосування	при +10°C	35 хв
	при +20°C	25 хв
	при +30°C	15 хв
	Показники для 30 кг комплекту	
Час затвердіння	при +10°C	5 діб
	при +20°C	4 діб
Час очікування / Перекриття	при +10°C	мін. 8 годин
	при +20°C	мін. 5 годин
Efflux time		

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії

Sika. На практиці відмінності між матеріалами, по-верхніми і фактичними умовами місця, в якому за-стосовується продукція, можуть виключати можли-вість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати вся-ку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших про-позицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право зміню-вати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення при-ймаються згідно з діючими умовами продажів і по-стачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запи-том.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sikalastic® M 860
Липень 2025, Версія 02.01
02070600000002063

SikalasticM860-uk-UA-(07-2025)-2-1.pdf

