

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# Sika® PerFin-300

Добавка, яка зменшує утворення раковин

### ОПИС

Sika® PerFin-300 - добавка, яка зменшує утворення раковин на поверхні бетону.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® PerFin-300 застосовується для виготовлення високоякісного декоративного бетону, а також:

- конструкційний бетон;
- ЗБВ;
- бетон з підвищеними естетичними характеристиками.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- При виготовленні бетону Sika® PerFin-300 видаляє повітря з тіла бетону;
- Видаляє виникаючі при укладанні і віброущільненні пори на поверхні бетону;
- Ефективність Sika® PerFin-300 залежить від рецептури бетону, від типу опалубки і від застосованого мастила для опалубки;
- Sika® PerFin-300 не містить хлоридів та інших речовин, що викликають корозію муталу. Його можна застосовувати при виготовленні залізобетонних і попередньо напружених конструкцій.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Модифікований багатоатомний спирт
Пакування	Каністри по 25 кг і бочки по 180 кг, контейнери під замовлення.
Вид / Колір	Жовтувато-коричнева рідина
Термін придатності	12 місяців в оригінальній упаковці.
Умови зберігання	Зберігати при температурі від +5°C до +30°C. Оберігати від замерзання і прямого сонячного світла.
Густина	~ 0,97 кг / л (при температурі 20 °C)
pH-показник	3,7 +/- 0,5
В'язкість	Макс. 500 мПа (при +20°C)
Загальний вміст хлорид-іонів	< 0,10 М-%
Еквівалент окису натрію	< 1,0 М-%

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

### Спеціальна порада

Спеціальне повітрявтягнення в бетон в поєднанні з Sika® PerFin-300 неможливо.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

### Рекомендоване дозування

0,2 - 0,5% від маси цементу

### Сумісність

Sika® PerFin-300 доцільно застосовувати з наступними продуктами компанії Sika: Sika® ViscoCrete®, SikaPlast®, Sika® Rapid, Sika® Control-40, Sika Retarder®.

Для визначення сумісності з цими матеріалами необхідно провести попередні випробування. При зведенні важливих будівельних об'єктів звертайтеся в технічний відділ компанії Сіка.

### Дозування

Sika® PerFin-300 додається в воду замішування або додається в мішалку разом з нею. Для оптимального зниження повітрявтягнення рекомендується ретельно перемішувати суміш при тривалості «мокрого» замісу не менше 90 с.

Завдяки застосуванню Sika® PerFin-300 виготовляється бетон високої якості. Загальні правила виготовлення і застосування бетону відносяться також до бетону з добавкою Sika® PerFin-300.

### Обмеження

Sika® PerFin-300 не додається до сухого цементу.

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua



### Технічна карта матеріалу

Sika® PerFin-300  
Вересень 2018, Версія 01.01  
021404081000000006

SikaPerFin-300-uk-UA-(09-2018)-1-1.pdf

