

Sika[®] Cleaner-205

Технические данные материала

Химическая основа	Титанат алкил в спиртовом растворе
Цвет (CSQP ¹⁾ 001-1)	Прозрачный, светлый
Плотность (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	Приблизительно 0,80 кг/л
Вязкость ²⁾ (CSQP 029-3 / ISO 3219)	Приблизительно 2 мПа·с
Температура вспышки (CSQP 007-1 / ISO 13736)	+ 14 ^o C
Температура нанесения	+ 5 ^o C ...+ 35 ^o C
Метод нанесения	Х/б тканью или бумажным полотенцем
Расход	Приблизительно 50 мл/м ²
Время высыхания ^{2/3)}	
	минимум 10 минут
	максимум 2 часа
Хранение	Хранить в закрытой емкости в прохладном сухом месте
Срок годности при хранении	12 месяцев

¹⁾ CSQP – Система качества компании «Сика» ²⁾ 23°C / 50% отн. влажн.

³⁾ В конкретных условиях нанесения температура и время высыхания могут быть различными

Описание

Sika[®] Cleaner-205 является спиртовым раствором, содержащим вещество для активации сцепления, который применяется для очистки и активации соединяемых поверхностей перед их склеиванием или герметизацией материалами Sikaflex[®].

Sika[®] Cleaner-205 производится в соответствии с системой обеспечения качества продукции ISO 9001 / 14001 и программой заботы о здоровье.

Область применения

Sika[®] Cleaner-205 используется для очистки и активации следующих непористых поверхностей: металлы, пластики, глазурованная керамика, окрашенные поверхности.

Метод нанесения

Протереть склеиваемые поверхности чистой безворсовой салфеткой или абсорбирующим бумажным полотенцем, смоченным Sika[®] Cleaner-205. После каждого движения протирки меняйте загрязненную сторону салфетки или полотенца. После нанесения плотно закройте емкость. Длительное воздействие атмосферной влаги приведет к помутнению Sika[®] Cleaner-205 и потере его активности. В этом случае любой такой продукт должен быть забракован. Время высыхания варьируется от 10 минут до 2 часов максимум. Сразу же после использования плотно закройте емкость.

Industry



Важные замечания

Sika® Cleaner-205 содержит изопропиловый спирт, который может придать матовый вид гляncy некоторых свежеекрашенных поверхностей. В этом случае необходимо провести предварительные испытания. Если Sika® Cleaner-205 случайно прольется на смежные поверхности, немедленно протрите чистой сухой тканью. Никогда не наносите на пористые материалы. Sika® Cleaner-205 может не высохнуть полностью на пористых поверхностях и это отрицательно повлияет на должную полимеризацию клея или герметика. Там, где необходимо, смежные пористые поверхности должны быть покрыты защитной маской. Если Sika® Cleaner-205 помутнел, то он должен быть выброшен. Sika® Cleaner-205 не должен использоваться для удаления или обработки неотвердивших полиуретановых материалов Sikaflex®.

Дополнительная информация

По запросу могут быть предоставлены копии следующих документов:
 - карта безопасности материала
 - таблица грунтовок Sika.

Информация об упаковке

Банка	30 мл
	250 мл
	1000 мл
	5000 мл

Важная информация

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасной транспортировке, обращению, хранению и утилизации химических материалов заказчик должен использовать действующую карту безопасности материала, которая содержит данные, касающиеся физических, экологических, токсикологических и других аспектов, относящихся к безопасности.

Примечание

Информация и, в частности, рекомендации, относящиеся к нанесению и конечному использованию продукции компании Sika, предоставлены добросовестно на основе имеющихся знаний и опыта компании Sika, при условии их надлежащего хранения, обращения с ними и нанесения при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, поверхностях и реальных условиях применения таковы, что никакая гарантия не дается в отношении товарного состояния или пригодности для конкретного применения, и никакая ответственность, вытекающая из любых правоотношений, не может подразумеваться на основании предоставленной информации, или любых письменных рекомендаций или любых других предложенных советов. Пользователь продукции должен проверить ее пригодность для предполагаемого применения и цели. Компании Sika резервирует право на изменение свойств своей продукции. Права собственности третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы принимаются исходя из соблюдения наших существующих условий продажи и поставки. Пользователи должны всегда обращаться к самой последней редакции технической карты в отношении интересующего их материала, копии которой могут быть предоставлены по запросу.



ООО «Сика Украина»
 03680 г. Киев
 ул. О. Трутенко 10, 3-й эт
 Тел. (044) 492-94-19
 Факс (044) 492-94-18
 www.sika.ua

