

# ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

## Sika® Separol®-440 Synthèse

ЕКОНОМІЧНЕ МАСТИЛО ДЛЯ ФОРМ І ОПАЛУБОК НА СИНТЕТИЧНІЙ ОСНОВІ

### ОПИС

Sika® Separol®-440 Synthèse готове до застосування мастило, на основі синтетичної емульсії мінеральних рафінованих мастил, яке не містить розчинників.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Separol®-440 Synthèse застосовується в якості мастила для форм і опалубок на будівельних майданчиках і в заводських умовах при виробництві ЗБВ.

Sika® Separol®-440 Synthèse була розроблена для:

- гладких неабсорбуючих опалубок;
- абсорбуючих опалубок;
- опалубок і форм, що піддаються тепловій обробці (до + 90°C);
- підходить для текстуриваних опалубок.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Sika® Separol®-440 Synthèse має такі характеристики:

- низька в'язкість;
- відмінне нанесення на вертикальні поверхні;
- самовирівнювання після нанесення;
- високі поро-виводні властивості в зоні контакту бетону з поверхнею опалубки;
- відсутність виділень горючих і легкозаймистих парів;
- відсутність смоляних відкладень;
- зниження налипання пилу на оброблену опалубку;
- безпека для технічного персоналу.

Переваги Sika® Separol®-440 Synthèse:

- проста і безпечна розпалубка;
- висока якість лицьової поверхні бетону, без погіршення його властивостей;
- немає зниження якості бетону на поверхні;
- захист опалубки від передчасного знوسу і корозії.

### НОРМИ / СТАНДАРТИ

Sika® Separol®-440 Synthèse перевіряється відповідно до внутрішніх процедур тестування Sika®.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Синтетична емульсія
Пакування	Бочки : 210 л., Контейнери: 1000 л.
Вид / Колір	Прозора рідина з жовтуватим відтінком

<b>Термін придатності</b>	З роки від дати виготовлення, якщо рідина правильно зберігається в оригінальній закритій упаковці.
<b>Умови зберігання</b>	Захищати від морозу, прямого сонячного проміння та забруднення. Зберігати при температурі від -15°C до +35°C.
<b>Густота</b>	0,82 кг/дм <sup>3</sup> (при +20°C).

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

<b>Витрата</b>	~ 20-30 м <sup>2</sup> /л
<b>Зовнішня температура повітря</b>	+5°C мін. / +50°C макс.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### НАНЕСЕННЯ

Перед початком роботи Sika® Separol®-440 Synthèse необхідно ретельно перемішати. Не допускається розведення або змішування Sika® Separol®-440 Synthèse з іншими матеріалами.

Sika® Separol®-440 Synthèse наноситься тонким шаром напопередньо очищенню від бруду і бетону поверхню опалубки за допомогою розпилювача, пензля або валика. Отримана в результаті плівка повинна бути витримана протягом 20 хвилин (при + 20°C) для поліпшення властивостей мастила. Оброблену за допомогою Sika® Separol®-440 Synthèse опалубку легко відрізнати від необробленої по маслянистому блиску. Слід уникати нанесення надмірної кількості мастила, утворюються згустки. Слід видалити надлишки мастила ганчіркою або губкою.

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечно транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумілінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть включати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

**Sika Україна**  
03022, м. Київ  
вул. Смольна, 9 б  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)



Технічна карта матеріалу  
Sika® Separol®-440 Synthèse  
Жовтень 2021, Версія 01.01  
021405021000000160440

Sika®Separol®-440Synthèse -uk-UA-(10-2021)-1-1.pdf