

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

## SikaWall®-550 Magic

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДИЗАЙНУ ТА СТВОРЕННЯ ІМІТАЦІЇ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ НА СТІНАХ

## ОПИС

SikaWall®-550 Magic - це суміш для вирівнювання стін на цементній основі, що містить гібридну технологію. Використовується в поєднанні з плівкою.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується для створення вигляду сучасної імітації поверхні з монолітного бетону зі стилями опалубки. Шви опалубки формуються за допомогою плівки, яка вставляється на свіжий розчин. SikaWall®-550 Magic призначений для внутрішніх приміщень.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Швидке та просте нанесення
- Типовий зовнішній вигляд, як бетон
- Природне забарвлення та утворення пор
- Висока міцність
- Армований волокном
- Паропроникний
- Для використання в середині приміщень
- Низьке внутрішнє напруження
- Не прилипає до шпателя

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	3 кг мішок (4 мішки в коробці) Плівка 0,80 x 1,25 м (10 плівок в тубусі)
Вид / Колір	бетонно сірий
Термін придатності	1 рік з дати виробництва у не розкритій та не пошкодженій упаковці.
Умови зберігання	Температура зберігання від +5°C до +25°C. Зберігати в сухих умовах. Відкриті мішки негайно закрити після використання.

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Пропорції перемішування	830 мл води на 3,0 кг SikaWall®-550 Magic
Витрата	3,0 кг/м <sup>2</sup>
Зовнішня температура повітря	+15°C мін. / +25°C макс.
Температура основи	+15°C мін. / +25°C макс.
Життєздатність	~ 30 хвилин при 20°C
Час висихання	~ 24 години

## Підготовка основи

Основи	Ґрунт
Звичайні вбираючі основи, як цементна штукатурка, вапняно-цементна штукатурка	Sikafloor®-01 Primer (1:3) та Sikafloor®-02 Primer
Високопоглинаючі основи, як газобетон	Sikafloor®-01 Primer (1:3) Sikafloor®-01 Primer (1:1) та Sikafloor®-02 Primer
Гіпсова штукатурка, гіпсо-картон, ЦСП	Sikafloor®-01 Primer (1:1) та Sikafloor®-02 Primer
Невбираючі основи, такі як міцно прилипаючі покриття, бетон	Sikafloor®-02 Primer

Примітка: Використання різної ґрунтовки або не рівномірна вбираюча здатність поверхні, може призвести до зміни кінцевого вигляду продукту та не стабільності кольору.

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Необхідно дотримуватись відповідних рекомендацій, вказівок, європейських стандартів, правил та паспортів безпеки разом із визначеними архітектурними та інженерними нормами

## ОБМЕЖЕННЯ

Кожна імітація бетонної поверхні унікальна, оскільки це результат ручної роботи. На відміну від промислових стінових покриттів, дизайнерські суміші мають індивідуальний підпис кваліфікованого майстра. Тому коливання структури, утворення пор та рівномірності не завжди можна уникнути і є частиною характерного образу виразного бетонного вигляду. Зразки можуть бути дуже наочними для ілюстрації. Через певні умови, такі як, наприклад температура, вологість, сонячне випромінювання, а також майстерність, структуру неможливо відтворити на 100%. Послідовні ділянки слід виконувати лише з матеріалу однієї партії (виробництва).

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання інформації та порад щодо безпечного поводження, зберігання та утилізації хімічних продуктів користувачі звертаються до найновішого Паспорту безпеки (SDS), що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, пов'язані з безпекою.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Відповідними основами є: бетон, цемент, вапняна та гіпсова штукатурка, газобетон, гіпс та будівельні плити.

#### Вимоги до поверхні:

- Адекватна міцність, несуча здатність, стабільність розмірів і постійна вологість.
- Основи повинні бути рівними, міцними, чистими, сухими і без будь-яких забруднень, наприклад пил, бруд, масло, жир та крихкі частинки, які можуть перешкоджати адгезії.
- Покриття або будь-які крихкі ділянки на основи необхідно механічно видалити до міцної основи за допомогою відповідних заходів, таких як шліфування, та ін.
- Вбираючі основи необхідно спочатку заґрунтувати за допомогою Sikafloor®-01 Primer. Після висихання, приблизно 60 хвилин нанести ґрунтовку Sikafloor®-02 Primer.
- Невбираючі основи необхідно ґрунтувати безпосередньо за допомогою ґрунтовки Sikafloor®-02 Primer.
- Застосовуються вимоги відповідних чинних стандартів, вказівок та технічних карт.

### ПЕРЕМІШУВАННЯ

Додайте SikaWall®-550 Magic у чисту ємність з необхідною кількістю води і перемішуйте до отримання однорідної суміші. Рекомендується використовувати електричний міксер.

## НАНЕСЕННЯ

- Бажано наносити, починаючи від стелі.
- Позначте розміщення першої опалубної плівки, залишаючи 5 мм простору до стелі.
- Потім потрібно розмітити всю стіну відповідно до розміру плівки та позначте подальші поля.
- Нанесіть SikaWall®-550 Magic рівномірно і гладко на позначене поле за допомогою кельми з нержавіючої сталі.
- Змочіть розчин чистою водою пульверизатором і знову злегка розгладьте.
- Прикладіть опалубну плівку на свіжий розчин, вирівняйте та обережно притисніть.
- За допомогою чистого гумового валика прокатати плівку та суміш під нею в одному напрямку з помірним тиском.
- Видаліть витиснутий зайвий матеріал по краях.
- При необхідності розріжте опалубну плівку ножом під сталеву лінійку.
- Зніміть опалубну плівку після висихання, приблизно 1,5 - 2 години.
- Після цього очистити плівку SikaWall®-550 чистою губкою та чистою водою. Це дозволяє використовувати плівку кілька разів.

## ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть усі інструменти та обладнання для нанесення водою одразу після використання. Затверділий матеріал може бути видалений тільки механічно.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу  
SikaWall®-550 Magic  
Липень 2022, Версія 02.01  
021840102000000033

SikaWall-550Magic-uk-UA-(07-2022)-2-1.pdf