

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

EVERBUILD® 101 Linseed Oil Putty

Універсальна паста для скління дерев'яних та металевих рам

ОПИС

EVERBUILD® 101 Linseed Oil Putty спеціально розроблено з використанням виключно лляної олії найвищої якості для закріплення одинарного скла в металевих, та дерев'яних віконних рамах.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одинарне скління попередньо підготовлених дерев'яних та металевих рам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Наноситься легше, ніж більшість аналогічних шпаклівок.
- Подовжений термін придатності.
- Для дерев'яних та металевих рам.
- Доданий пластифікатор покращує адгезію та запобігає утворенню тріщин.

Термін експлуатації

Термін експлуатації (прогнозований): 10 років за умови скління відповідно до GGF

Розділ 4.1 «Основні техніки скління з використанням шпаклівки для одинарного скла»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 5 кг (лише натуральний)
Колір	Коричневий, натуральний
Термін придатності	За низьких температур в'язкість матеріалу підвищується.
Умови зберігання	Зберігати при помірній температурі. При низьких температурах матеріал твердне.
Густина	Приблизно 2,0 г/см ³
Деформаційна здатність	Низька
Температура експлуатації	Від -20 °C до +70 °C.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Вихід	Витрата шпаклівки становитиме від 3 до 5 метрів на кілограм залежно від розмірів фальца та типу рами.
Зовнішня температура повітря	Від +5 °C до +30 °C.
Час затвердіння	Від 7 до 28 днів після нанесення.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

Не підходить для пластикових рам, теплопоглинального скла, подвійного склопакету, оброблених декоративними мікропористими морильними розчинами.

Завжди ретельно перемішуйте вміст банки, щоб рівномірно розподілити поверхневі масляні частинки.

Не наносьте наступний шар фарби, доки на поверхні не утвориться захисна плівка (мінімум 7 днів, максимум 30 днів).

Не наносьте при температурі нижче +4 °C.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Усі поверхні мають бути чистими, сухими та вільними від пилу, жиру та інших забруднень.

ҐРУНТУВАННЯ

Усі дерев'яні рами перед склінням необхідно обробити ґрунтовкою на масляній основі або двома шарами герметика для деревини.

Пофарбовані сталеві рами можна встановлювати без додаткової підготовки. Оцинковані рами перед склінням необхідно піддати пасивації або залишити для природного вивітрювання. Переконайтеся, що відповідні ґрунтовки (сульфат кальцію, хромат цинку) достатньо затверділи, обережно протерши їх уайт-спіритом.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

СКЛІННЯ

Перед використанням розітріть шпаклівку в руках.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Переконайтеся, що пази очищені від бруду та підготовлені відповідно до наведених вище вказівок. Нанесіть шпаклівку на паз, вставте скло та закріпіть його нержавіючими штифтами (для дерев'яних пазів) або пружинними затискачами (для металевих рам). Нанесіть шпаклівку на лицьову поверхню скла та розгладьте її шпателем, утворивши трикутний валик.

ФАРБУВАННЯ

Після утворення поверхневої плівки, тобто через сім, але не пізніше ніж через 30 днів після скління, матеріал необхідно повністю захистити ґрунтовкою та фінішним покриттям. Перед нанесенням глянцевого покриття дайте ґрунтовці висохнути. Фарбування до утворення поверхневої плівки може призвести до утворення бульбашок та пухирів у фарбовому шарі, а також до просочування масла. Фарбування після 30 днів може призвести до утворення тріщин та втрати адгезії. Не слід використовувати лаки та консервувальні (мікропористі) морилки, оскільки вони не забезпечують належного захисту.

ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД

Технічний догляд є необхідною умовою для довготривалої ефективності шпаклівки. Усуньте будь-які дефекти/пошкодження свіжою шпаклівкою. Під час фарбування/перфарбування переконайтеся, що фарбовий шар перекриває стик між шпаклівкою та склом, а також що рама знаходиться в належному стані.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.