

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikalastic® P 684

(formerly MSeal P 684)

Однокомпонентна ґрунтовка на основі розчинника для нержавіючої сталі, кольорових металів, алюмінію, міді

ОПИС

Sikalastic® P 684 — однокомпонентна поліуретанова ґрунтовка на основі розчинника для відкритих поверхонь з нержавіючої сталі, кольорових металів, алюмінію та міді.

ЗАСТОСУВАННЯ

Універсальна ґрунтовка для різних металевих основ, що використовується з:

- SikaRoof® MTC
- Покрівельними системами Sikalastic®
- Системами гідроізоляції балконів Sikafloor®
- Гігієнічними покриттями Sikagard®

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Швидке затвердіння
- Відмінна адгезія
- Легке нанесення пензлем або валиком
- Не жовтіє

ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей матеріал відповідає директиві ЄС 2004/42/EG (директива про декоративні фарби) і містить менше максимально допустимого рівня ЛОС (етап 2, 2010). Згідно з директивою ЄС 2004/42, максимально допустимий вміст ЛОС для категорії продуктів ІІВ/с становить 780 г/л (ліміт: Етап 1, 2010). Вміст ЛОС для Sikalastic® P 684 становить < 780 г/л (для готового до використання матеріалу).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Поліуретан на основі розчинника	
Пакування	каністра 4,7 кг	
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва. Дивіться фразу «Термін придатності до...» на етикетці.	
Умови зберігання	Матеріал необхідно зберігати належним чином в оригінальній, нерозкритій та неушкодженій герметичній упаковці в сухих умовах при температурі від +5 °C до +35 °C. Вища температура зберігання може скоротити термін придатності матеріалу. Також слід звернути увагу на рекомендації щодо зберігання, наведені в паспорті безпеки.	
Густина	0,9 кг/л	
Сухий залишок	25%	
В'язкість	20 с	(4 мм DIN cup)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	0,04 - 0,06 кг/м²												
Зовнішня температура повітря	+8 °C мін. / +30 °C макс.												
Відносна вологість повітря	90%												
Точка роси	Обережно з конденсацією. Температура основи та нанесеного матеріалу повинна бути на ≥3°C вище точки роси.												
Температура основи	+8 °C мін. / +30 °C макс.												
Час очікування / Перекриття	Нанесіть Sikalastic® P 684 протягом 4 годин після піскоструминної обробки, до повторного окислення. Перед нанесенням будь-яких рекомендованих матеріалів SikaRoof® MTC, Sikalastic®, Sikafloor® або Sikagard® на Sikalastic® P 684, дочекайтеся: <table><tr><th>Температура основи</th><th>Мінімальний час очікування</th><th>Максимальний час очікування</th></tr><tr><td>+10 °C</td><td>2 години</td><td>4 години</td></tr><tr><td>+23 °C</td><td>30 хвилин</td><td>2 години</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>15 хвилин</td><td>1 година</td></tr></table> Примітка: Нанесіть додатковий шар, якщо до нанесення покриття минуло більше 7 днів. Час є приблизним і залежить від змін умов навколишнього середовища, зокрема температури та відносної вологості.	Температура основи	Мінімальний час очікування	Максимальний час очікування	+10 °C	2 години	4 години	+23 °C	30 хвилин	2 години	+30 °C	15 хвилин	1 година
Температура основи	Мінімальний час очікування	Максимальний час очікування											
+10 °C	2 години	4 години											
+23 °C	30 хвилин	2 години											
+30 °C	15 хвилин	1 година											

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

- Не наносити під час дощу або на вологі поверхні.
- Не використовувати Sikalastic® P 684 для внутрішніх робіт.
- Завжди забезпечуйте хорошу вентиляцію при використанні Sikalastic® P 684 у закритих приміщеннях, щоб забезпечити висихання та повне затвердіння.
- Будь-які поверхні, що залишаються непокритими протягом більше 7 днів, слід повторно ґрунтувати.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Поверхні повинні бути чистими, сухими, без засобів для зняття фарби, мастила, жиру, силанів, солей, силікону, силосанів та інших хімічних речовин, які можуть погіршити адгезію.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Всі поверхні, що підлягають нанесенню матеріалу, повинні бути ретельно очищені звичайними засобами. Якщо піскоструминна обробка не можлива, то допускається очищення металу за допомогою електроінструментів. Незалізни метали готують шля-

хом видалення відкладень пилу та окислення і шліфування до білого металу. Для м'яких металів, наприклад міді, можна використовувати дріт'яну щітку. Перед нанесенням матеріалу переконайтеся, що поверхні не мають видимих слідів вологи і що весь пил, сипучі та крихкі матеріали повністю видалені з усіх поверхонь, бажано за допомогою щітки та/або пилососа. У разі сумнівів спочатку нанесіть матеріал на невелику ділянку.

НАНЕСЕННЯ

Рекомендовані методи нанесення: пензлем або м'якою тканиною (одягніть захисні рукавички, окуляри та захисний одяг). Наносьте тонким рівномірним шаром, уникаючи утворення калюж. Після нанесення матеріал слід захистити від прямого контакту з водою. Перед нанесенням наступного шару переконайтеся, що розчинник, який міститься в матеріалі, повністю випарувався, дотримуйтесь інтервалів нанесення залежно від температури навколишнього середовища.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Після використання очистіть всі інструменти та обладнання для нанесення за допомогою відповідного засобу для очищення поліуретанів на основі розчинника. Затверділий матеріал можна видалити лише механічним способом.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продук-

кції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхніми і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу

Sikalastic® P 684
Листопад 2025, Версія 01.01
020915000000002027

SikalasticP684-uk-UA-(11-2025)-1-1.pdf

