

# ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

## Sarnavar® Tape F

### БУТИЛ-КАУЧУКОВА АДГЕЗІЙНА СТРІЧКА

#### ОПИС

Sarnavar® Tape F - це бутил-каучукова стрічка для герметизації з двома поверхнями склеювання і захистом від надмірного розтягування.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

- Sarnavar® Tape F використовується для склеювання напукот паробар'єру Sarnavar® (на основі поліетилену), а також для прикріплення паробар'єру Sarnavar® до гладких поверхонь.
- Sarnavar® Tape F може бути використаний лише ексклюзивно на рівні вітрозахисту.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Поліпропіленова захисна стрічка
- Адгезійна маса з захистом від надмірного розтягування
- Без розчинників
- Висока надійність



#### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

<b>Хімічна основа</b>	Бутил-каучук	
<b>Пакування</b>	Пакувальна одиниця:	див. прайс лист
<b>Вид / Колір</b>	Дизайн:	двохстороння адгезійна стрічка
	Колір:	чорний
<b>Термін придатності</b>	2 роки від дати виробництва в закритому, непошкодженому і оригінальному пакуванні.	
<b>Умови зберігання</b>	Рулони зберігають від +5 °C до +25 °C в горизонтальному положенні на палетах, захищеними від сонячних променів, дощу і снігу. Не складати рулони в штабель при зберіганні і транспортуванні.	
<b>Довжина</b>	40,00 м (- 5 см / + 20 см)	
<b>Ширина</b>	15 мм (± 1,0 мм)	
<b>Товщина шару</b>	1,0 мм (- 0 мм / + 0,2 мм) Густина: 1,2 г/см <sup>3</sup> (+20 °C)	

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

<b>Конструкція системи</b>	Використовується з наступним матеріалом: ▪ Sarnavar® PE паробар'єр
<b>Сумісність</b>	Не сумісний при прямому контакті з ПВХ, дьогтем, асфальтом, гарячим бітумом, просочуваннями для дерева з вмістом поверхнево-активних речовин, а також з субстанціями з вмістом олій, розчинників чи зволожувачів речовин. Не стійкий до постійної дії УФ радіації.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Поверхні, що контактують повинні бути міцними, сухими, чистими, без пилу, мастил та інших матеріалів, які погіршують адгезію.

### НАНЕСЕННЯ

Монтажні роботи повинні виконувати лише підрядники, які мають сертифікат Sika з гідроізоляції дахів.  
Температурні обмеження при монтажі Sarnavar® Tape F:  
для об'єднання в напустах і для деталей від +5 °C / до макс. +40 °C

### МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Згідно з чинною інструкцією для монтажу систем плоских покрівель Sarnafil® і Sikaplan®. Ширина напуста аркушів паробар'єру повинна бути 80 мм.

## ОБМЕЖЕННЯ

### Географія / Клімат

Використання Sarnavar® Tape F обмежується географічним положенням з середньо місячною мінімальною температурою -50 °C. Постійна середня температура експлуатації обмежується до +50 °C.

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

### РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт є статтею, визначеною у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які призначаються для виходу зі складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Паспорт безпеки згідно статті 31 того ж положення не потрібен, щоб вивести продукт на ринок, транспортувати або використовувати його. Для безпечного використання дотримуйтеся інструкцій,

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

### Сіка Україна

03022, м. Київ  
вул. Смольна, 9 Б  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)



ISO 9001 · ISO 14001  
OHSAS 18001

Технічна карта матеріалу  
Sarnavap® Таре F  
Вересень 2018, Версія 01.01  
020945051200000002

SarnavapTapeF-uk-UA-(09-2018)-1-1.pdf

