


SCHÖNOX® HP RAPID



Однокомпонентна поліуретанова ґрунтовка без розчинників

Підходить для основ з високим рівнем залишкової вологості. Також для підлог з підігрівом. Для зміцнення верхнього шару стяжок та регулювання їх поглинальної здатності. Для застосування всередині приміщень і зовні. Швидке та безпечне рішення для критичних основ.



Характеристики матеріалу

- EMICODE EC 1^{PLUS}: дуже низький рівень випарування
- без розчинників відповідно до TRGS 610
- один компонент
- короткий час висихання
- зі слабким запахом
- водонепроникний
- пігментований, добре помітний при нанесенні
- низька витрата / високе покриття
- низька в'язкість
- добре проникає в основу
- стійкий до омилення
- може бути нанесений на майже всі типи основ
- підходить для нанесення на підлоги з підігрівом
- легко наноситься
- покращує зчеплення з основою
- Зв'язує залишковий пил
- для застосування всередині приміщень і зовні

Нанесення

SCHÖNOX HP RAPID підходить:

Для нанесення в два шара:

- на вологостійких основах з підвищеною залишковою вологістю
 - до 4,5 CM % на цементній стяжці без підігріву підлоги
 - до 3,0 CM-% на цементній стяжці з підігрівом підлоги
 - до 6,0 мас.% на бетоні (необхідні випробування на сушіння в печі)
 - до 4,5 мас.% на нагрітому бетоні (необхідні випробування на сушіння в печі)

Для нанесення в один шар

- як ґрунтовка для покращення адгезії до гладких та міцних основ
- для покращення адгезії до різних старих основ
- як захисна мембрана від вологи з допоміжних матеріалів на основах чутливих до вологи (наприклад, ксилітолітові стяжки, залишки відпрацьованих сульфідних клеїв)
- для зміцнення верхнього шару стяжок

- як захисна мембрана від вологи з клею для плитки на основах, чутливих до вологи (наприклад, ангідритові стяжки, ангідритові розливні стяжки)

Основи

SCHÖNOX HP RAPID підходить на:

- бетон
- звичайні та швидко висихаючі цементні стяжки
- Гіпсові або ангідритові стяжки
- асфальтові стяжки
- старі основи, такі як керамічна плитка, натуральний камінь та терацо
- старі основи з залишками водостійкого клею
- залишки водорозчинних клеїв та самовирівнювальних сумішей (наприклад, на основі відпрацьованого сульфідного розчину)
 - сухі стяжки
 - дерев'яні основи
 - магнезитові стяжки

Вимоги до основи

- Основи підлоги мають бути гладкими, міцними, чистими, сухими та без будь-яких забруднень, які можуть перешкоджати адгезії.
- На основі не має бути залишків, які зменшують адгезію, наприклад, пилу, бруду, масла, жиру та сипких частинок.
- Засоби для догляду за основою або будь-які пухкі ділянки основи слід зняти механічно і за необхідності відремонтувати за допомогою самовирівнювальних сумішей SCHÖNOX.
- Старі, відшаровані і слабкі самовирівнювальні шари слід видалити механічним способом.
- Шари водорозчинних клеїв, наприклад, клеїв на основі сульфідних відходів, слід видалити механічно. Залишки клею, які не вдалося видалити, слід заґрунтувати SCHÖNOX HP RAPID.
- Старі водостійкі клеї слід видалити механічно, наскільки це можливо.
- Старі підлоги, такі як керамічна плитка, необхідно ретельно очистити та відшліфувати.

Технічні дані

- Основа: однокомпонентний поліуретан без розчинників,
- Колір: голубий
- Густина: 1,1 кг/л
- Температура зберігання: не нижче, ніж + 5 °C
- Температура нанесення і температура основи: не нижче + 15 °C
- Готовий до ходьби: на шар приблизно через 40-50 хв.
- Час висихання/подальші роботи:
 - Не менше, ніж 40-50 хв (поверхня вже не липне)
 - не менше, ніж 2 години для подальшого укладання паркету або шліфування
 - Не менше, ніж 12 годин для нанесення ангідритних (гіпсових) самовирівнювальних сумішей

Усі значення є приблизними та відповідають 20°C і 65% відносної вологості. Вологість менше 40% і температура менше 15°C можуть значно уповільнити час висихання до того, як можна буде приступити до подальших робіт.



SCHÖNOX® HP RAPID

- Відповідно до стандартів приміщення в будівлях без підвалу мають бути гідроізольовані від вологи, яка піднімається вгору.
- Слід дотримуватися вимог відповідних чинних стандартів, керівництв і тех. карт.

Витрата матеріалу

Для нанесення в один шар:

- при бл. 100 - 150 г/м²

Для нанесення в два шари:

- при бл. 200 - 250 г/м²

- Витрата залежить від шорсткості поверхні основи.
- Якщо планується шліфування, необхідно нанести третій шар SCHÖNOX HP RAPID. Отримайте спеціальну інформацію.

Рекомендований метод роботи

Загальне

- Згідно з стандартами будівництва SCHÖNOX HP RAPID не замінює захист від вологи для конструкцій.
 - SCHÖNOX HP RAPID треба перемішати або струсити перед використанням.
 - Нанесіть SCHÖNOX HP RAPID рівномірно та нерозведеним. Уникайте утворення калюж.
 - Нанесіть другий шар (гідробар'єр) нахрест до першого шару.
 - Збільшена кількість матеріалу на шар призводить до утворення плівки та пухирців, а також до затримки висихання.
 - Для подальшої роботи більше ніж через 72 годин після нанесення SCHÖNOX HP RAPID прошліфуйте його, наприклад, чорним падом.
 - Рекомендований інструмент: валик для фарбування із золотою ниткою 18 мм - або аналогічний валик
- Наносьте рівномірний, тонкий шар.
- Слідкуйте за тим, щоб наносити матеріал рівною, тонкою плівкою.

Нанесення самовирівнювальних сумішей

- SCHÖNOX HP RAPID необхідно відшліфувати перед нанесенням самовирівнювальних сумішей або заґрунтувати його за допомогою SCHÖNOX SHP.
- Час висихання перед нанесенням зверху спеціальної ґрунтовки SCHÖNOX SH наступний:

- для цементних та гібридних самовирівнювальних сумішей - щонайменше 40-50 хв після нанесення останнього шару (поверхня вже не липне).
- для гіпсових самовирівнювальних сумішей щонайменше 12 годин після нанесення останнього шару.

Приклеювання паркету прямо на ґрунтовку

- Час висихання щонайменше 2 години після нанесення останнього шару.
- Безпосереднє приклеювання паркету на суху ґрунтовку еластичними або поліуретановими паркетними клеями SCHÖNOX допустимо протягом 72 годин.

Приклеювання керамічної плитки та натурального каменю

- Час висихання щонайменше 40-50 хв. (поверхня вже не липне) після нанесення останнього шару.
- Після висихання SCHÖNOX HP RAPID і перед нанесенням клеїв для плитки або цементних самовирівнювальних сумішей, заґрунтуйте поверхню за допомогою SCHÖNOX SHP.

Упаковка

- 11 кг пластикова канистра
- 5,5 кг пластикова канистра

Зберігання

- Зберігайте SCHÖNOX HP RAPID в прохолодному, сухому місці, де температура завжди вище 0 °C.
- Час зберігання 1 рік (в закритій упаковці).

Утилізація

- Повністю спорожніть упаковку і утилізуйте згідно з вимогами законодавства.
- Для утилізації залишків матеріалу, забрудненої води і контейнерів із залишками матеріалу, будь ласка, дотримуйтеся місцевих урядових норм

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: дуже низький рівень викидів

GISCODE

- RU1 - поліуретанові клеї / ґрунтовки без розчинників

EPD-Самодекларація

- Sika Deutschland GmbH

заявляє, що продукт відповідає критеріям єдиної екологічної декларації згідно стандартів ISO 14025 і EN 15804

- Декларацію можна завантажити на сайті www.schoenox.com, див. SCHÖNOX HP RAPID

Положення про ризик

- Інформацію про безпечне поводження з хімічними продуктами, а також основні фізичні, пов'язані з безпекою токсикологічні та екологічні дані можна знайти в поточних паспортах безпеки. Дотримуйтеся всіх відповідних норм, наприклад, стосовно небезпечних речовин. Подальші інструкції можна знайти в Інтернеті за адресою www.schoenox.com
- Тільки для професійного використання
- Цей продукт містить ізоціанати. Дотримуйтеся інструкцій виробника. Для отримання детальнішої інформації див. паспорт безпеки.
- У будь-якому випадку необхідно використовувати відповідні засоби індивідуального захисту. Детальніше дивіться, будь ласка, в паспорті безпеки у розділі 8.

Інструкції

- Негайно очищуйте інструменти відразу після використання за допомогою Sika POWER WIPES. Завжди пам'ятайте про безпеку праці.
- Затверділий матеріал можна видалити тільки механічним способом.
- Не використовуйте SCHÖNOX HP RAPID на еластичних покриттях, таких як ПВХ, м'який вініл, гума або лінолеум.
- Слід дотримуватися вимог відповідних чинних стандартів, керівництв і технічних карт.

SCHÖNOX® HP RAPID

Слід дотримуватися тех.карти, відповідних рекомендацій, керівництв, DIN правил і карти безпеки разом з визнаними архітектурними і інженерними нормами. Ми гарантуємо, що наша продукція виходить з заводу в ідеальному стані. Хоча наші рекомендації застосування ґрунтуються на тестах і практичному досвіді, вони можуть дати лише загальну керівництво без будь-якої гарантії стосовно з характеристик продукту, оскільки в нас немає впливу на умови на будівельному майданчику, виконання робіт, їх метод і процеси. Ця тех. карта замінює собою всі попередні редакції.



REG. NO. 31982

The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS

«Сіка Україна»

03038, м. Київ

вул. Миколи Грінченка, 4

Тел.: +38 044 492 94 19

Факс: +38 044 492 94 18

www.sika.ua