

# ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

## Sikafloor®-2640

Епоксидний матеріал, швидкого твердіння для високонаповнених систем для підлог та фінішний шар

### ОПИС

Sikafloor®-2640 це кольорова, двокомпонентна епоксидна смола швидкого твердіння, для високо наповнених, текстурованих систем покріттів та запечатуючий фінішний шар. Забезпечує міцний та безшовний шар зносу, простий в догляді, глянцеву та шорстку поверхню у випадку засипанням піском різних фракцій.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Sikafloor®-2640 може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

- Кольорове, злегка текстуроване, тонкошарове покриття для бетонних основ з нормальним та середнім ступенем зносу
- Як запечатуючий фінішний шар на високо наповнених засипних системах

Примітка:

- Для застосування в середині приміщень.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Стійкість до знебарвлювання від вологи
- Швидке твердіння
- Підвищена стійкість до пожовтіння
- Висока хімічна та механічна стійкість
- Низькі витрати
- Майже відсутній запах
- Низький вміст летких органічних сполук
- Безшовність та гігієнічність

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа

Епоксидна смола без розчинників

### ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Відповідність стандарту LEED v4 MRc 4 (Варіант 2): Розкриття інформації про будівельну продукцію та її оптимізація - Склад матеріалів
- Відповідність стандарту LEED v4 EQc 2: Матеріали з низьким рівнем викидів
- Відповідність стандарту LEED v4 MRc 2 (Варіант 1): Розкриття інформації про будівельну продукцію та її оптимізація - Екологічні декларації продукції
- Доступна екологічна декларація про продукцію IBU (EPD) згідно з EN 15804
- Клас А+ відповідно до французького регламенту щодо викидів ЛОС
- Класифікація на викиди летких органічних сполук GEV Emicode EC1<sup>plus</sup>

### НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Маркування СЕ та декларація показників якості згідно з ДСТУ EN 1504-2:2004 Вироби та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій - Системи захисту поверхні бетону - Покриття
- Маркування СЕ та декларація показників якості згідно з ДСТУ EN 13813:2002 Матеріали для стяжки та стяжки для підлоги - Матеріал для стяжки - Властивості та вимоги - Матеріал для стяжки на основі синтетичних смол

Технічна карта матеріалу

Sikafloor®-2640

Травень 2024, Версія 10.02

020811020020000178

<b>Пакування</b>	Компонент А Компонент В Компоненти А+В	Контейнери 26,7 кг Контейнери 3,3 кг 30 кг змішаної речовини
Зверніться до праїс-листу стосовно варіантів упаковки.		
<b>Термін придатності</b>	24 місяці з дати виробництва	
<b>Умови зберігання</b>	Зберігати в нерозкритій і непошкодженні заводській упаковці в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди перевіряйте упаковку. Для отримання інформації про безпечне поводження та зберігання зверніться до чинного паспорту безпеки.	
<b>Вид / Колір</b>	Смола - Компонент А Затверджувач - Компонент В Вигляд після полімеризації	Кольорова рідина Прозора рідина Глянцева поверхня
	Випускається в різних кольорових відтінках.	
	<b>Вплив прямих сонячних променів</b> Примітка: Якщо нанесений матеріал потрапляє під дію прямих сонячних променів, можуть спостерігатися певні забарвлення та зміни кольорів, це не впливає на функціональність та властивості підлоги.	
<b>Густина</b>	Компонент А Компонент В Суміш	~1,58 кг/л ~0,98 кг/л ~1,48 кг/л
<b>Сухий залишок за вагою</b>	~100 %	
<b>Сухий залишок за об'ємом</b>	~100 %	

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

<b>Твердість за Шором D</b>	Полімеризація 7 діб при ~78 23 °C	(ДСТУ EN ISO 868)
<b>Зносостійкість</b>	Полімеризація 7 діб при ~935 мг (H22/1000/1000) 23 °C	(ДСТУ EN ISO 5470-1)
<b>Міцність адгезії при розтягу</b>	> 1,5 Н/мм <sup>2</sup> (руйнування по бетону)	(ДСТУ EN 1542)
<b>Температура експлуатації</b>	<b>ВАЖЛИВО</b> <b>Одночасне механічне та хімічне навантаження</b> Покриття може піддаватися температурному впливу до +60 °C. Одночасне механічне або хімічне навантаження може привести до пошкодження покриття. 1. Не допускайте хімічного або механічного впливу при підвищенні температури.	
<b>Хімічна стійкість</b>	Стійкість до багатьох хімічних речовин визначається в лабораторії. Перед застосуванням зверніться до технічного відділу компанії Sika для отримання більш детальної інформації.	

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

<b>Пропорції перемішування</b>	Компонент А : Компонент В (за вагою)	89 : 11
<b>Витрата</b>	<b>Тип покриття</b> Тонкошарове покриття Фінішний шар по засипним шорстким покриттям	<b>Витрата</b> 0,3–0,4 кг/м <sup>2</sup> 0,6–0,8 кг/м <sup>2</sup>

<b>Температура матеріалу</b>	<u>Мінімум</u>	+5 °C						
	<u>Максимум</u>	+30 °C						
<b>Зовнішня температура повітря</b>	<u>Мінімум</u>	+5 °C						
	<u>Максимум</u>	+30 °C						
<b>Відносна вологість повітря</b>	<u>Максимум</u>	80 % в.в.						
<b>Точка роси</b>	Остерігається утворення конденсату. Температура основи і незатверділого матеріалу, що наноситься, повинна бути принаймні на +3 °C вище точки роси, щоб зменшити ризик утворення конденсату або появи плям на поверхні покриття. Низькі температури та висока вологість підвищують ймовірність появи плям на поверхні покриття.							
<b>Температура основи</b>	<u>Мінімум</u>	+5 °C						
	<u>Максимум</u>	+30 °C						
<b>Вологість основи</b>	<p><b>ВАЖЛИВО</b>  <b>Тимчасовий бар'єр від вологи</b>  Якщо вологість основи, вимірюна за допомогою СМ-методу і становить більш ніж 4% за вагою, нанесіть тимчасовий бар'єр для вологи Sikafloor® EpoCem®.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Для отримання додаткової інформації зверніться до технічної підтримки Sika.</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Основа</b></th> <th><b>Метод випробування</b></th> <th><b>Вміст вологи</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Цементні основи</td> <td>Метод карбіду-кальція</td> <td>≤ 4 % (СМ-метод)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Відсутність підняття вологи (ASTM D4263, поліетиленова плівка).</p>		<b>Основа</b>	<b>Метод випробування</b>	<b>Вміст вологи</b>	Цементні основи	Метод карбіду-кальція	≤ 4 % (СМ-метод)
<b>Основа</b>	<b>Метод випробування</b>	<b>Вміст вологи</b>						
Цементні основи	Метод карбіду-кальція	≤ 4 % (СМ-метод)						
<b>Життєздатність</b>	<u>+5 °C</u>	~30 хвилин						
	<u>+10 °C</u>	~30 хвилин						
	<u>+20 °C</u>	~20 хвилин						
	<u>+30 °C</u>	~15 хвилин						
Примітка: Час є приблизним і залежить від мінливих умов навколошнього середовища, зокрема температури та відносної вологості.								
<b>Час очікування / Перекриття</b>	Перед нанесенням Sikafloor®-2640 на Sikafloor®-2640 необхідно зачекати:							
	<b>Температура</b>	<b>Мінімум</b>	<b>Максимум</b>					
	<u>+5 °C</u>	~18 годин	~3 доби					
	<u>+10 °C</u>	~12 годин	~3 доби					
	<u>+20 °C</u>	~6 годин	~48 годин					
	<u>+30 °C</u>	~3 години	~24 години					
Примітка: Час є приблизним і залежить від мінливих умов навколошнього середовища, зокрема температури та відносної вологості.								
<b>Нанесений матеріал готовий до використання</b>	<b>Температура</b>	<b>Пішохідне навантаження</b>	<b>Легкий трафік</b>	<b>Повний набір міцності</b>				
	<u>+5 °C</u>	~18 годин	~36 годин	~3 доби				
	<u>+10 °C</u>	~12 годин	~15 годин	~24 години				
	<u>+20 °C</u>	~6 годин	~11 годин	~14 годин				
	<u>+30 °C</u>	~3 години	~9 годин	~12 годин				
Примітка: Час приближний і може змінюватись в залежності від умов навколошнього середовища, особливо температури і відносної вологості.								

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реаль-

ні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

Технічна карта матеріалу

Sikafloor®-2640

Травень 2024, Версія 10.02  
020811020020000178

BUILDING TRUST



## ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Зверніться до наступних інструкцій:

- Sika Method Statement - Sikafloor® i Sikagard® оцінка та підготовка поверхонь
- Sika Method Statement - Змішування та нанесення Sikafloor® та Sikagard®

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### ІНСТРУМЕНТИ

#### ЗМІШУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

- Електричний подвійний змішувач (>700 Вт, 300-400 об/хв)

#### ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

- Гумовий ракель
- Валик з коротким ворсом

### ЯКІСТЬ ОСНОВИ

#### ВАЖЛИВО

#### Неправильний ремонт тріщин

Неправильна оцінка та ремонт тріщин може привести до скорочення терміну служби та появи повторних тріщин.

#### РЕМОНТ ШВІВ І ТРІЩИН

Будівельні шви та існуючі статичні поверхневі тріщини в основі потребують попередньої обробки перед нанесенням основного шару. Використовуйте смоли Sikadur® або Sikafloor®.

#### ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Бетонна основа повинна бути надійною і мати достатню міцність на стиск (мінімум 25 Н/мм<sup>2</sup>) та міцність на розтяг (мінімум 1,5 Н/мм<sup>2</sup>).

Основа має бути чистою, сухою і вільною від будь-якого бруду, як то олійні плями чи плями від мастила, залишків попереднього покриття і таке інше.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

#### МЕХАНІЧНА ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

#### ВАЖЛИВО

#### Розкриття пустот і дефектів основи

Під час механічної підготовки поверхні, переконайтесь, що ви повністю розкрили пустоти і дефекти основи.

1. Видалити слабкі цементні основи.
2. Підготуйте цементну основу механічно, використовуючи абразивне обладнання, шліфувальні та фрезерувальні машини для видалення цементного молочка.
3. Перед нанесенням тонких шарів полімерів відшлифуйте поверхню до необхідної рівності.
4. Перед нанесенням матеріалу використовуйте про-

мислове вакуумне обладнання, щоб видалити весь пил, пухкий і сипучий матеріал з поверхні, перед початком роботи з матеріалом.

5. Для вирівнювання поверхні або заповнення тріщин, пустот і отворів використовуйте матеріали з асортименту Sikafloor®, Sikadur® і Sikagard®.

Зверніться до технічної підтримки Sika® для отримання додаткової інформації про матеріали для вирівнювання та усунення дефектів.

#### ПІДГОТОВКА НЕ ЦЕМЕНТНИХ ОСНОВ

Для отримання інформації про підготовку не цементних основ зверніться до технічної підтримки Sika.

### ПЕРЕМІШУВАННЯ

1. Перемішуйте компонент А (смолу), доки кольоровий пігмент не розподілиться і не буде рівномірного кольору.
2. Додайте до компонента А компонент Б ( затверджувач).
3. ВАЖЛИВО Не перемішуйте надмірно. Безперервно перемішуйте компоненти А + Б протягом ~3 хвилин до отримання однорідного кольору.
4. Щоб забезпечити ретельне перемішування, перелійте матеріали в іншу ємність і знову перемішайте, щоб досягти однорідності та рівномірності.
5. На завершальному етапі змішування зішкребіть боки і дно ємності для змішування скребком або шпателем принаймні один раз, щоб забезпечити повне перемішування.

### НАНЕСЕННЯ

#### ВАЖЛИВО

#### Захистити від вологи

Після нанесення захистіть покриття від вологи, конденсату та прямого контакту з водою щонайменше на 24 години.

#### ВАЖЛИВО

#### Ризик підняття вологи

Не наносити на основи, де є ризик підняття вологи.

#### ВАЖЛИВО

#### Піноутворення внаслідок екзотермічної реакції

Після закінчення часу життєздатності після змішування, екзотермічна реакція матеріалу призводить до піноутворення.

1. Після закінчення часу життєздатності матеріалу, повністю заповніть ємність кварцовим піском, щоб зупинити екзотермічну реакцію.

#### ВАЖЛИВО

#### Забезпечення рівномірного кольору

Для забезпечення рівномірного кольору, переконайтесь, що матеріал наноситься з однієї і тієї ж партії на одній і тій самій площі.

#### ВАЖЛИВО

#### Тимчасовий підігрів

Якщо потрібен тимчасовий підігрів, не використовуйте газ, нафту, парафін або інші обігрівачі на википному паливі. Вони виробляють велику кількість вуглекислого газу та водяної пари, які можуть негативно вплинути на покриття.

1. Для обігріву використовуйте тільки електричні системи обдування теплим повітрям.

## ТОНКОШАРОВЕ ПОКРИТТЯ

1. Вилийте змішаний матеріал на основу.
2. Наносити валиком з коротким ворсом у двох напрямках під прямим кутом.  
Примітка: Під час нанесення тримайте "мокрий край", щоб добитися безшовного покриття.
- НАНЕСЕННЯ ФІНІШНОГО ШАРУ НА ШОРСТКІ ЗАСПІННІ ПОВЕРХНІ
1. Вилийте змішаний матеріал на основу.  
Примітка: Витрата вказана в інформації по застосуванню.
2. Рівномірно розподілити матеріал по поверхні за допомогою гумового шпателя.
3. Прокатати поверхню в двох напрямках під прямим кутом валиком з коротким ворсом.  
Примітка: Під час нанесення тримайте "мокрий край", щоб добитися безшовного покриття.

## ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть всі інструменти та обладнання для нанесення розчинником Sika® Thinner C відразу після використання. Затверділий матеріал можна видалити тільки механічно.

## ДОГЛЯД

Для підтримання підлоги Sikafloor®-2640 в доброму стані негайно видаляйте будь-яке забруднення, перевідично робіть прибирання за допомогою щіток, шкрабків, миючих машин високого тиску, пилососів і т.п. з використанням відповідних муючих засобів і воску. Будь-ласка, дивіться довідник Sika з догляду та очищення "Sikafloor®- CLEANING REGIME".

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

### Sika Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Гринченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)

Технічна карта матеріалу  
Sikafloor®-2640  
Травень 2024, Версія 10.02  
020811020020000178

Sikafloor-2640-uk-UA-(05-2024)-10-2.pdf

BUILDING TRUST

