

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Separol® W-320

ЕКОНОМІЧНЕ МАСТИЛО ДЛЯ ФОРМ І ОПАЛУБОК НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

ОПИС

Sika® Separol® W-320 готове до застосування мастило, на основі водної емульсії мінеральних рафінованих масил, яке не містить розчинників.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Separol® W-320 застосовується в якості мастила для форм і опалубок на будівельних майданчиках і в заводських умовах при виробництві ЗБВ.

Sika® Separol® W-320 була розроблена для:

- гладких неабсорбуючих опалубок;
- абсорбуючих опалубок;
- опалубок і форм, що піддаються тепловій обробці (до + 70°C);
- підходить для текстурованих опалубок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Sika® Separol® W-320 має такі характеристики:

- низька в'язкість;
- відмінне нанесення на вертикальні поверхні;
- самовирівнювання після нанесення;
- високі поровиводящі властивості в зоні контакту бетону з поверхнею опалубки;
- відсутність виділень горючих і легкозаймистих парів;
- відсутність смоляних відкладень;
- зниження налипання пилу на оброблену опалубку;
- безпека для технічного персоналу.

Переваги Sika® Separol® W-320:

- проста і безпечна розпалубка;
- висока якість лицьової поверхні бетону, без погіршення його властивостей;
- немає зниження якості бетону на поверхні;
- захист опалубки від передчасного зносу і корозії.

НОРМИ / СТАНДАРТИ

Sika® Separol® W-320 перевіряється відповідно до внутрішніх процедур тестування Sika®.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Водна емульсія мінеральних рафінованих олій
Пакування	Каністри: 20 л, Бочки : 210 л., Контейнери: 1000 л.
Вид / Колір	Рідина молочного кольору

Термін придатності	6 місяців від дати виготовлення, якщо рідина правильно зберігається в оригінальній нерозкритій упаковці.
Умови зберігання	Захищати від морозу, прямого сонячного проміння та забруднення. Зберігати при температурі від +5°C до +35°C.
Густина	0,97 кг/дм ³ (при +20°C).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	~ 140 м ² / кг (7 г / м ²) для неабсорбуючої опалубки
Зовнішня температура повітря	+5°C мін. / +50°C макс.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Перед початком роботи Sika® Separol® W-320 необхідно ретельно перемішати. Не допускається розведення або змішування Sika® Separol® W-320 з іншими матеріалами.

Sika® Separol® W-320 наноситься тонким шаром на попередньо очищену від бруду і бетону поверхню опалубки за допомогою пульверизатора, пензля або валика. Отримана в результаті плівка повинна бути витримана протягом 20 хвилин (при + 20°C) для поліпшення властивостей мастила. Оброблену за допомогою Sika® Separol® W-320 опалубку легко відрізнити від необробленої по маслянистому блиску.

Слід уникати нанесення надмірної кількості мастила, утворюються згустки і потьоки. Слід видалити надлишки мастила ганчіркою або губкою.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна
03022, м. Київ
вул. Смольна, 9 Б
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
Sika® Separol® W-320
Лютий 2018, Версія 01.01
021405021000000160

SikaSeparolW-320-uk-UA-(02-2018)-1-1.pdf