

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikalastic® Metal Primer N

Двокомпонентний праймер для відкритих металевих поверхонь перед нанесенням рідких покрівельних мембран Sika та систем гідроізоляції балконів

ОПИС

Sikalastic® Metal Primer N це двокомпонентний епоксидний праймер на основі розчинника для відкритих металевих поверхонь. Складається з основи (компонент А) та активатора (компонент В)

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikalastic® Metal Primer N це праймер для металевої основи для використання з:

- Decothane Ultra® Roofing Systems
- Sikalastic® roofing systems
- Sikalastic® balcony systems

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Швидке затвердіння, перекриття можливе через 6 годин
- Легке нанесення пензлем або валком
- Підвищує адгезію до широкого спектру металевих основ
- Захищає від міграції VOC з бітумних основ (не сумісний з повністю армованими системами)
- Може перекриватися широким спектром рідких гідроізоляційних матеріалів Sika.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Компонент А - 3,75 л (5 л) Компонент В - 1,25 л (2,5 л)
Колір	Компонент А (Основа) - Сіра рідина Компонент В (Активатор) - Бурштинова рідина Компоненти АВ (Змішані) - Сіра рідина
Термін придатності	24 місяці від дати виробництва
Умови зберігання	Матеріал необхідно зберігати належним чином в оригінальному, невідкритому та неушкодженому герметичному пакуванні в сухому приміщенні при температурі від +5 °C до +35 °C. Більш високі температури зберігання можуть скоротити термін придатності матеріалу. Слід також дотримуватися рекомендацій щодо зберігання, наведених у паспорті безпеки.
Густина	Компонент А (База) - 1,32 Компонент В (Активатор) - 1,03 Компоненти АВ (Суміш) - 1,25
Сухий залишок за об'ємом	89%
Пропорції перемішування	Компонент А : Компонент В = 3:1 (за об'ємом)
Витрата	Наносити в один шар, витрата приблизно 0,15 л/м² (0,20 кг/м²) на

один шар, може збільшуватись залежно від шорсткості та поглинання поверхні.

Зовнішня температура повітря	+5°C мін. / +40°C макс.		
Температура основи	+5°C мін. / +40°C макс.		
Вологість основи	Без видимої вологи та конденсату		
Життєздатність	При 20°C - 90 хвилин		
Час очікування / Перекриття	Нанесіть Sikalastic® Metal Primer N впродовж 4 годин після дробеструминного очищення поверхні, перед повторним окисленням. Перед нанесенням рекомендованих покрівельних систем Decothane Ultra®, Sikalastic® та балконних систем Sikalastic® на Sikalastic® Metal Primer N, витримати:		
	Температура основи	Мінімальний час очікування	Максимальний час очікування
	+10°C	12 годин	7 діб
	+20°C	6 годин	7 діб
	+30°C	3 години	7 діб
Примітка: Нанесіть додатковий шар, якщо перед нанесенням пройшло більше 7 діб. Час висихання є приблизним і залежить від зміни умов навколишнього середовища, зокрема температури та відносної вологості.			

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Перед початком робіт слід провести випробування на сумісність/адгезію з основою, щоб підтвердити придатність основи та адгезію запропонованої системи.

Поверхні повинні бути чистими, сухими, очищеними від засобів для очистки, не містити олив, жирів, силанів, солей, силікону, силоксанів та інших хімічних речовин, які можуть погіршити адгезію.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Всі поверхні, на які наноситься покриття, повинні бути ретельно очищені звичайними засобами. Сталь ідеально готується дробеструминним очищенням до ступені Sa 2 1/2 або SSPC 10 (майже білий метал). Якщо дробеструминне очищення заборонено, можна підготувати металеву поверхню за допомогою електроінструментів.

Кольорові метали готуються шляхом видалення відкладень пилу і оксидів та абразивної обробки до чистого металу.

Для м'яких металів, наприклад, міді, можна використовувати дрітчасту щітку. Перед нанесенням матеріалу переконайтеся, що поверхні не мають видимої вологості, а весь пил, крихки та сипучі матеріали повністю видалені з усіх поверхонь, бажано за допомогою щітки та/або порохотяга. Якщо є сумніви,

спочатку нанесіть матеріал на пробну ділянку. Для отримання детальної інформації щодо якості/підготовки основи та таблиці ґрунтувань, будь ласка, зверніться до інструкції з нанесення.

НАНЕСЕННЯ

Приготуйте Sikalastic® Metal Primer N, перемішуючи компонент А до однорідної маси, додайте компонент В і перемішайте електрозмішувачем до отримання однорідного кольору без розводів.

Sikalastic® Metal Primer N можна наносити валком з коротким ворсом або пензлем.

Перед нанесенням покриття дозвольте ґрунтуванню достатньо висохнути (див. таблицю «Час очікування/нанесення покриття»).

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистіть всі інструменти та обладнання для нанесення розчинником Thinner C відразу після використання. Матеріал, що затвердів та/або матеріал, що засох можна видалити лише механічно.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати вся-

ку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sikalastic® Metal Primer N
Квітень 2025, Версія 03.01
020915951000000159

SikalasticMetalPrimerN-uk-UA-(04-2025)-3-1.pdf

