

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikalastic® P 690

(formerly MSeal P 690)

1-К поліакрилатно / бітумна комбінація, як адгезійний шар для асфальту, містить розчинник

ОПИС

Sikalastic® P 690 це схвалений однокомпонентний праймер, що містить розчинник, на основі комбінації поліакрилату та бітуму.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikalastic® P 690 використовується виключно як з'єднуюче покриття між мембраною Sikalastic® M 800, нанесеною методом розпилення, і «Гусасфальтом» (температура нанесення асфальту: 220-240°C).

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Забезпечує відмінне зчеплення Sikalastic® M 800 з асфальтом
- Низька в'язкість
- Легко наноситься
- Низька витрата

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Поліакрилат/бітум
Пакування	Відро 25 кг
Термін придатності	18 місяців від дати виробництва
Умови зберігання	Зберігати в оригінальному пакуванні, в сухому приміщенні при температурі 15-25 °C. Захищати від дії прямих сонячних променів. Максимальний термін придатності за таких умов, див. на етикетці «Використати до.....».
Колір	чорний
Густина	0,92 г/см ³
В'язкість	800 мПа·с

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	Витрата Sikalastic® P 690 становить від 0,15 до 0,25 кг/м ² , залежно від стану та шорсткості основи.
Зовнішня температура повітря	+10 °C мін. / +30 °C макс.
Температура основи	+10 °C мін. / +30 °C макс.

72 години мін. / 28 діб максимум	при +10°C
48 годин мін. / 28 діб максимум	при +23°C
10 годин мін. / 28 діб максимум	при +30°C

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Sikalastic® P 690 є однокомпонентним матеріалом. Під час зберігання відбувається деяке осідання, тому перед застосуванням Sikalastic® P 690 необхідно добре перемішати. Для досягнення однорідної консистенції матеріал слід перемішувати за допомогою незькообертового електричного змішувача (приблизно 300 об/хв) або аналогічного пристрою протягом щонайменше 3 хвилин до досягнення однорідної консистенції. Кілька разів зіскребти боки і дно контейнера, щоб забезпечити повне перемішування. Sikalastic® P 690 наноситься рівномірно за допомогою валка. Уникати застійних явищ. Температура основи повинна бути мінімум на 3 °C вище від точки роси під час нанесення і протягом наступних 6 годин. Після нанесення захистити від впливу вологи протягом мінімум 6 годин.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу

Sikalastic® P 690
Вересень 2024, Версія 02.01
02070600000002032

SikalasticP690-uk-UA-(09-2024)-2-1.pdf

