

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaWrap®-230 C^{UA}

ТКАНИНА З ОДНОНАПРЯМЛЕНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКОН ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЧАСТИНА СИСТЕМИ ПІДСИЛЕННЯ SIKAR®.

ОПИС

SikaWrap®-230 C^{UA} це високоміцна тканина з однонапрямлених вуглецевих волокон, яка запроєктована для монтажу сухим чи мокрим способом.

ЗАСТОСУВАННЯ

SikaWrap®-230 C^{UA} може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

Підсилення залізобетонних, кам'яних, цегляних та дерев'яних елементів конструкцій для збільшення несучої здатності за нормальними чи похилими перерізами з метою:

- Покращення сейсмічної стійкості кам'яних стін
- Відновлення загубленої арматури
- Збільшення міцності і стійкості колон
- Збільшення несучої здатності конструктивних елементів
- Забезпечення можливості зміни конструктивного призначення будівель і їх ремонту
- Виправлення помилок проектування і/або будівництва
- Збільшення сейсмостійкості
- Покращення довговічності та надійності
- Приведення будівель до вимог сучасних норм

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Виготовлено з переплетенням фібр для збереження стабільності тканини
- Універсальне використання для всіх видів підсилення
- Можливість підсилення конструкцій із складною геометрією (балки, колони, димарі, палі, стіни, плити, силоси та ін.)
- Доступність у різних ширинах для оптимального використання
- Мінімальна власна вага
- Економна методика підсилення в порівнянні з традиційними

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Польща: Technical Approval ITB AT-15-5604/2011: Zestaw wyrobów Sika CarboDur do wzmocnienia i napraw konstrukcji betonowych
- Польща: Technical Approval IBDiM Nr AT/2008-03-0336/1 „Płaskownicy. pręty, kształtki i maty kompozytowe do wzmocnienia betonu o nazwie handlowej: Zestaw materiałów Sika CarboDur® do wzmocnienia konstrukcji obiektów mostowych
- Франція: Avis Technique N° 3/16-875 (annule et remplace N° 3/10-669) Sika® CarboDur®, SikaWrap®
- Україна: ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Київ, 2014, "Рекомендації щодо застосування композитних матеріалів фірми SIKAR для підсилення залізобетонних конструкцій"

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Конструкція	Орієнтація фібри	0° (поздовжнє, однонапрямлене)
	Тканина	Чорна вуглецева фібра 99 %
	Переплетення	Біла термопластична фібра 1 %

Тип фібри	Відібрані середнього рангу міцності вуглецеві волокна
-----------	---

Пакування	Довжина рулону		Ширина рулону
	4 рулони в коробці	≥ 50 м	300 мм
	2 рулони в коробці	≥ 50 м	600 мм

Термін придатності	24 місяці від дати виробництва		
Умови зберігання	В неушкодженій, оригінальній упаковці, в сухих умовах при температурі від +5 °С до +35 °С. Захищати від прямих сонячних променів.		
Густина сухої фібри	1,82 г/см ³		
Товщина сухої фібри	0,129 мм (на основі вмісту фібри)		
Густина площі	235 г/м ² ±10 г/м ² (лише вуглецева фібра)		
Міцність сухої фібри на розтяг	4 000 Н/мм ²		(ISO 10618)
Модуль пружності сухої фібри на розтяг	230 000 Н/мм ²		(ISO 10618)
Видовження сухої фібри при руйнуванні	1,7 %		(ISO 10618)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Номінальна товщина ламінату	0,129 мм		
Номінальний поперечний переріз ламінату	129 мм ² на м ширини		
Міцність ламінату на розтяг	Середня	Характеристична	(EN 2561*)
	3 500 Н/мм ²	3 200 Н/мм ²	(ASTM D 3039*)
Модуль пружності ламінату на розтяг	Середній	Характеристичний	(EN 2561*)
	225 Н/мм ²	220 Н/мм ²	
	Середній	Характеристичний	(ASTM D 3039*)
	220 Н/мм ²	210 Н/мм ²	
* модифікація: зразки 50 мм Значення в поздовжньому напрямку фібри Один шар, мінімум 27 зразків у випробувальній серії			
Видовження ламінату при руйнуванні	1,56 %		(згідно з EN 2561)
	1,59 %		(згідно з ASTM D 3039)
Стійкість до розтягу	Середня	Характеристична	(згідно з EN 2561)
	452 кН/м	413 кН/м	(згідно з ASTM D 3039)
Жорсткість на розтяг	Середня	Характеристична	(згідно з EN 2561)
	29,0 МН/м	28,4 МН/м	
	29,0 кН/м на ‰ видовження	28,4 кН/м на ‰ видовження	
	Середня	Характеристична	(згідно з ASTM D 3039)
	28,4 МН/м	27,1 МН/м	
	28,4 кН/м на ‰ видовження	27,1 кН/м на ‰ видовження	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи

Система підсилення повинна бути такою як описано нижче, будь які зміни не допускаються

Праймер для бетонної основи	Sikadur®-330
Просочування / ламінування	Sikadur®-330 чи Sikadur®-300
Тканина для конструктивного підсилення	SikaWrap®-230 C ^{UA}

Детальна інформація про властивості клею Sikadur®-330, деталі монтажу тканин і загальна інформація наведена в Технічній карті матеріалу Sikadur®-330, а також в діючих Технологічних Регламентах.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата

Сухий метод мотажу Sikadur®-330

Перший шар включно з ґрунтуванням	0,8–1,2 кг/м ²
Наступні шари	0,7 кг/м ²

Мокрий метод монтажу Sikadur®-300, праймер Sikadur®-330

Шар ґрунтування	0,4–0,6 кг/м ²
Шари тканини	0,6 кг/м ²

Також див. діючий Технологічний Регламент для додаткової інформації.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Мінімальна міцність бетону на розтяг: 1,0 Н/мм² або така, як передбачено проєктом підсилення. Будь ласка, також див. діючий Технологічний Регламент для додаткової інформації.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Бетон повинен бути підготованим і очищеним від цементного молока до отримання відкритої структурної поверхні. Будь ласка, також див. чинний Технологічний Регламент для додаткової інформації.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Тканину можна відрізати спеціальними ножицями або ножем Stanley. Загинати тканину заборонено! SikaWrap®-230 C^{UA} укладається сухим чи мокрим способом.

Будь ласка, також див. чинний Технологічний Регламент для отримання додаткової інформації щодо технології просочування/ламінування.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Технологічні Регламенти

Ref. 850 41 02: SikaWrap® керівництво з сухого мотажу

Ref. 850 41 03: SikaWrap® керівництво з мокрого мотажу

Ref. 850 41 04: SikaWrap® машинне мокре нанесення

ОБМЕЖЕННЯ

- SikaWrap®-230 C^{UA} повинен наноситися тільки кваліфікованими професіоналами.
- Розрахунки при проєктуванні підсилення повинні проводитися досвідченим інженером-конструктором.
- SikaWrap®-230 C^{UA} слід покрити шаром клею Sikadur® з метою збільшення адгезії і довговічності.
- Не змінюйте складових частин системи.
- SikaWrap®-230 C^{UA} необхідно покривати шаром цементного матеріалу чи іншими покривними матеріалами з метою естетичності та захисту. Підбір матеріалів буде залежати від вимог навколишніх впливів. Для додаткового УФ захисту використовують Sikagard®-550 W Elastic, Sikagard®ElastoColor-675 W або Sikagard®-680 S.
- Будь ласка, для додаткової інформації також див. Технічний Регламент з сухого ручного монтажу SikaWrap® (Ref. 850 41 02), мокрого ручного монтажу SikaWrap® (Ref. 850 41 03) або машинного мокрого монтажу SikaWrap® (Ref. 850 41 04).

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт є статтею, визначеною у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які призначаються для виходу зі складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Паспорт безпеки згідно статті 31 того ж положення не потрібен, щоб вивести продукт на ринок, транспортувати або використовувати його. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку кандидатів, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03022, м. Київ
вул. Смольна, 9 Б
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
SikaWrap®-230 C^{UA}
Лютий 2018, Версія 02.01
020206020010000025

SikaWrap-230CUA-uk-UA-(02-2018)-2-1.pdf