

ПОПЕРЕДНЯ ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ 2024-12-04

Sikagard[®]-71 W Pro

Гідрофобізуєче просочення для фасадів та стін на водній основі

ОПИС

Sikagard[®]-71 W Pro - водна емульсія для гідрофобізуєчого просочення, готова до застосування.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikagard[®]-71 W Pro застосовується для гідрофобізуєчих та відштовхувальних покриттів фасадів та захисту будівельних матеріалів від води. Він наноситься на основи з бетону, розчину, кладки, цегли, каменю, асбестоцементу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Продукт є водним розчином зі сильною водовідштовхувальною дією.
- Покращує стійкість будівельних матеріалів до впливу поверхневої вологості.
- Має водовідштовхувальний ефект, залишаючи основу паропроникною, при цьому захищає матеріал від дощової води.
- Пропитка безбарвна, не змінює зовнішнього вигляду основи.
- Підвищує стійкість основи до забруднення та зменшує ріст грибків та мікроорганізмів.
- Підвищує морозостійкість.
- Не змінює пористості та паропроникності основи.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Водний розчин синтетичних гідрофобізаторів
Пакування	Каністри по 2 і по 5 л, відра 20 л.
Колір	Безколірна рідина
Термін придатності	Продукт зберігається протягом 24 місяців з дати виготовлення за умови правильного зберігання.
Умови зберігання	Зберігати в цілих герметичних контейнерах, в сухому приміщенні при температурі від +5°C до +35°C. Захищайте від замерзання.
Густина	~ 1,02 -1,05 кг/л (при +20°C).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	Залежить від якості та пористості матеріалу: Для бетону або розчину: 80-150 г/м ² Для пористого матеріалу: від 150 до 200 г/м ² (для точного визначення витрати необхідне попереднє випробування)
Температура матеріалу	мін. +5°C / макс. +35°C
Температура основи	мін. +5°C / макс. +35°C

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Найкраще виконувати очищення відповідним мийним засобом, піскоструминною або паровою обробкою. Найкращі результати досягаються на сухих, сильно поглинаючих основах. Основа повинна бути сухою, ретельно очищеною від пилу, бруду, масла та залишків старих шарів фарби, не мати вологих плям. Також необхідно замазати тріщини в основі перед застосуванням пропитки.

НАНЕСЕННЯ

Ретельно перемішати (збовтати) перед використанням. Sikagard®-71 W Pro наноситься в 1 шар на поверхні середньої пористості, а на сильно пористих поверхнях - в 2 шари, "мокрим на мокро", за допомогою низькотискового розпилювача, щітки або валика, зверху донизу, слідкуючи, щоб продукт не капав.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Після використання слід відразу ж очищати всі інструменти та обладнання для нанесення водопровідною водою. Затверділий матеріал можна видалити лише механічним способом.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

Note that as a result of specific local regulations the declared data and recommended uses for this product may vary from country to country. Consult the local Product Data Sheet for exact product data and uses.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших позицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua