

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Primer-07 Parquet

Водно-дисперсійна ґрунтовка на основі синтетичних смол для мінеральних основ

ОПИС

Sika® Primer-07 Parquet - це концентрована однокомпонентна дисперсія на водній основі, для застосування на мінеральних поверхнях, перед нанесенням систем Sika для приклеювання паркету та підлогових покриттів для зв'язування залишків пилу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для застосування в приміщеннях на мінеральних основах під наступні клеї:

- SikaBond®-151

- SikaBond®-152
- SikaBond®-PU 2K
- SikaBond®-130 Design Floor

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Зв'язує залишки пилу
- Легка в застосуванні
- Не має запаху
- Для систем теплих підлог

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Водна дисперсія синтетичних смол
Пакування	10 л
Термін придатності	12 місяців з дати виробництва
Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій непошкодженій оригінальній герметичній упаковці, в сухому та захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +5°C до +25°C.
Колір	Білий
Сухий залишок за вагою	23%

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Пропорції перемішування	Sika® Primer-07 Parquet : Вода (1:4)
Витрата	~ 0,10 – 0,15 кг/м ² розведеного матеріалу. Для деяких основ витрата буде більшою або меншою, ніж зазначено вище, в залежності від типу основи на яку наноситься ґрунтовка. Ці дані є теоретичними і не враховують інші додаткові витрати.
Температура матеріалу	Мінімум +5 °C / Максимум +30 °C
Зовнішня температура повітря	Мінімум +18 °C / Максимум +30 °C
Відносна вологість повітря	< 60 %

Температура основи	Мінімум +15 °C / Максимум +30 °C
Основи	Мінеральні основи на цементній основі. В якості вирівнювального шару під приклеюку паркету, необхідно застосовувати матеріали Sikafloor-200 Level або Sikafloor-300/300 Rapid.
Час висихання	2 години при температурі +18 °C та відносній вологості не більше 60%

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Карта безпеки MSDS

ОБМЕЖЕННЯ

- Може застосовуватися тільки професійними укладальниками підлогових покриттів.
- Розведений з водою концентрат необхідно повністю використати, зберігати в розведеному виді не можна.
- Перед застосуванням переконайтесь, що ємність яка вже була розпечатана і зберігалась довгий час, не має неприємного запаху, а також не має осаду.
- Категорично забороняється утворення калюж під час нанесення, ґрунтовка повинна наноситись рівномірним шаром без пропусків по всій поверхні за допомогою валка.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ІНСТРУМЕНТИ

- Нейлоновий валик
- Чиста ємність для змішування

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, з відкритою текстурою, чистою та вільною від цементного молочка, олійних плям, залишків попередніх покриттів, крихких часток та будь-яких інших забруднень. Пил має бути повністю видалений з поверхні перед нанесенням матеріалу, бажано щіткою та порохотягом.

ПЕРЕМІШУВАННЯ

Sika® Primer-07 Parquet постачається у вигляді концентрату для подальшого розведення. Додайте Sika® Primer-07 Parquet до попередньо відміряної

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

кількості чистої питної води, та ретельно перемішайте (протягом ~ 1 хвилини) до отримання однорідної суміші (достатньо перемішування вручну).

НАНЕСЕННЯ

Матеріал найкраще наносити за допомогою щітки або валка (аби забезпечити краще проникнення та ефективність). Уникайте утворення калюж матеріалу на поверхні.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Одразу після використання очистіть інструмент і обладнання за допомогою води. Матеріал, що затвердів, можна видалити лише механічним шляхом.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikaPrimer-07Parquet-uk-UA-(03-2023)-1-1.pdf