

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# Sika® Schaum-Ex

Концентрат піногасника для відстійників бетонних заводів

### ОПИС

Sika® Schaum-Ex - це концентрат для запобігання утворенню шарів піни у резервуарах для рециклінгу або відстоювання на заводах із виробництва розчинів та бетону.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується на бетонних заводах або в автобетонозмішувачах, де виробляються:

- Готові будівельні розчини
- Легкі та ніздрюваті бетони
- Бетони з втягнутим повітрям

У випадках, коли обладнання містить залишкові кількості таких матеріалів, Sika® Schaum-Ex використовується для очищення.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Sika® Schaum-Ex запобігає утворенню пінистих шарів на поверхні після спорожнення бетонозмішувача або установки у резервуари для рециклінгу чи відстоювання.

Sika® Schaum-Ex витісняє молекули піни або повітряних пор. Це робить піну нестабільною та спричиняє її руйнування. Повітряні бульбашки у свіжому розчині та бетоні оточені шаром цементного тіста. Для ефективного руйнування цих бульбашок необхідно ретельне перемішування з великою кількістю промивної води. Через це неможливо просто розпилити продукт на вже наявні шари піни в резервуарах — він не зможе їх зруйнувати без перемішування.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Вуглеводневі сполуки
Пакування	Каністра 25 кг
Вид / Колір	Рідина / Світло-жовта
Термін придатності	Мінімум 1 рік у герметичній тарі. Після тривалого зберігання перемішати матеріал перед використанням.
Умови зберігання	Захищати від морозу, прямого сонячного проміння та забруднення.
Густина	0,90 г/см <sup>3</sup> при +20°C

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

<b>Витрата</b>	0,6 - 1,0 л на змішувач або автобетонозмішувач (розведеної суміші).
<b>Дозування</b>	Перед застосуванням ретельно перемішати Sika® Schaum-Ex. Для кращого розподілу концентрат необхідно розвести у співвідношенні: 1 частина Sika® Schaum-Ex + 10 частин води. Оскільки суміш не стабільна, її слід готувати лише на один день. Із розведеної суміші, 0,6-1,0 л додають разом із приблизно 80–150 л промивної води у змішувач або автобетонозмішувач. Після цього потрібен достатній час промивання забруднених ємностей для отримання необхідного ефекту. Важливо: Замивка (водний розчин) Sika® Schaum-Ex не може використовуватися для виробництва готових розчинів, легких пористих бетонів або бетонів з втягнутим повітрям!

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

**Сіка Україна**  
03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу  
Sika® Schaum-Ex  
Червень 2026, Версія 01.01  
021405141000000002

SikaSchaum-Ex-uk-UA-(06-2026)-1-1.pdf