

ТЕХНІЧНА КАРТА СИСТЕМИ

Sikafloor® MultiFlex PS-37

Гладке, тріщиностійке поліуретанове покриття для підлог

ОПИС

Sikafloor® MultiFlex PS-37 це гладке фінішне поліуретанове покриття для підлоги. Частина лінійки Sikafloor® Multiflex.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikafloor® MultiFlex PS-37 може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

Sikafloor® MultiFlex PS-37 використовується, як покриття в:

- Автомобільна промисловість
- Харчова промисловість
- Логістика та склади зберігання

Примітка:

Дана система покриття використовується тільки всередині приміщень.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Хороша зносостійкість
- Хороша здатність закривати тріщини
- Низькі витрати на обслуговування
- Хороша стійкість до специфічних видів хімічних речовин
- Безшовність

НОРМИ / СТАНДАРТИ

Пожежна класифікація згідно ДСТУ EN 13501-1, GHENT, No. CR 24-0147-01

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	Шар	Матеріал
	1. Ґрунт	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Зверніться до технічної підтримки Sika щодо підбору ґрунту для Вашого проекту
	2. Основний шар	Sikafloor® BC 375 N наповнений 1 : 0,25 з кварцевим піском (фр. 0,1–0,3 мм) за вагою
Хімічна основа	Поліуретан	
Вид	Гладке глянцеове покриття	
Колір	Доступний в багатьох кольорових відтінках	
Номинальна товщина	~2,0 мм	

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Міцність адгезії при розтягу	≥ 1,5 МПа	(ДСТУ EN 1542)
Вогнестійкість	Клас Bfl-s1	(ДСТУ EN 13501-1)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	Шар	Матеріал	Витрата	
	Ґрунтовка	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	1-2 × 0,3–0,5 кг/м ²	
	Вирівнювання/ Шпатлювання	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	Зверніться до технічної карти на матеріал.	
Основний шар	Sikafloor® BC 375 N наповнений 1 : 0,25 з кварцевим піском (фр. 0,1–0,3 мм) за вагою	1 × 2,0 кг/м ²		
Зовнішня температура повітря	Мінімум	+10 °C		
	Максимум	+30 °C		
Відносна вологість повітря	Максимум	80 % в.в.		
Точка роси	Зверніться до кожної окремої тех.карти на матеріал			
Температура основи	Мінімум	+10 °C		
	Максимум	+30 °C		
Вологість основи	Зверніться до кожної окремої тех.карти на матеріал			
Час очікування / Перекриття	При використанні Sikafloor®-1590 зверніться до окремої тех.карти щодо додаткової інформації по часу очікування/перекриття. Перед нанесенням Sikafloor® BC 375 N по ґрунтовці, зачекайте:			
	Температура	Мінімум	Максимум	
	+10 °C	17 годин	4 дні	
	+20 °C	9 годин	2 дні	
	+30 °C	7 годин	1 день	
Примітка: Час є приблизним і залежить від мінливих умов навколишнього середовища, зокрема температури та відносної вологості.				
Нанесений матеріал готовий до використання	Температура	Пішохідне навантаження	Легкий трафік	Повне навантаження
	+10 °C	72 години	6 днів	10 днів
	+20 °C	24 години	4 дні	7 днів
	+30 °C	18 годин	2 дні	5 днів
Примітка: Час є приблизним і залежить від мінливих умов навколишнього середовища, зокрема температури та відносної вологості.				

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Зверніться до наступних методичних рекомендацій:

- Sika Method Statement - Sikafloor® і Sikagard® оцінка та підготовка поверхонь
- Sika Method Statement - Змішування та нанесення Sikafloor® та Sikagard®

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта системи
Sikafloor® MultiFlex PS-37
Лютий 2025, Версія 01.01
02081290000000136

SikafloorMultiFlexPS-37-uk-UA-(02-2025)-1-1.pdf

