

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# Sikaplan® SGK-15

Полімерна мембрана для гідроізоляції дахів з наклеюванням

### ОПИС

Sikaplan® SGK-15 це багат шарова, синтетична покрівельна гідроізоляційна мембрана на основі преміум високоякісного полівінілхлориду (ПВХ) з внутрішнім армуванням з нетканого скловолокна і поліестеровою підкладкою згідно з EN 13956.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Гідроізоляція відкритих плоских дахів, що наклеюється клеєм Sika-Trocral® C-300.

#### Дозволені основи:

- Бітумні мембрани з посипкою і мінералізовані: нові та постарілі
- Пінополістирол: міцність на стиск  $\geq 100$  кПа (10 %), Густина  $>20$  кг/м<sup>3</sup>
- OSB, фанера, фіброцементні плити
- Мінерально-волокнисті плити (на пр., Bondrock MV)
- PUR/PIR теплоізоляція, (на пр., Sarnatherm PIR GT)
- Бетон, легкий бетон
- Метал

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Стійкість до постійних УФ впливів
- Висока стабільність розмірів завдяки армуванню скловолокном
- Висока паропроникність
- Відмінна стійкість до усіх атмосферних впливів
- Сумісна з старим бітумом завдяки поліестеровій підкладці
- Зварювання гарячим повітрям без відкритого полум'я
- Надається до повторного перероблення

### НОРМИ / СТАНДАРТИ

- CE-маркування і Декларація відповідності з EN 13956 - Полімерні мембрани для гідроізоляції дахів.
- Реагування на вогневі впливи згідно з EN 13501-1.
- Вогестійкість при випробуваннях за ENV 1187 і за класифікацією згідно з EN 13501-5: BROOF(t1) і BROOF(t3).
- Офіційні Сертифікати якості та Сертифікати угод і Дозволів.
- Моніторинг та оцінювання сертифікованими лабораторіями.
- Система управління якості згідно з EN ISO 9001/14001.
- Виробництво згідно з політикою Відповідального догляду в хімічній промисловості.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

#### Пакування

Пакувальна одиниця:	див. прайс лист
Довжина рулону:	15,00 м
Ширина рулону:	2,00 м
Вага рулону:	63,00 кг

Вид / Колір	Поверхня:	легко структурна
	<b>Кольори:</b>	
	Верхня поверхня:	світло-сірий (біля RAL 7047) сланцево-сірий (біля RAL 7015)
	Нижня поверхня:	темно-сірий
	Верхня поверхня з іншими кольорами наявна за вимогою, згідно з величиною мінімальною замовлення.	
Термін придатності	5 років від дати виробництва до укладання, в закритому непошкодженому і оригінальному пакуванні.	
Умови зберігання	Рулони зберігають в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Зберігати в горизонтальному положенні. Не складати рулони в штабель чи під палети з іншими матеріалами при зберіганні і транспортуванні.	
Декларація матеріалів	EN 13956	
Видимі дефекти	Виконано	(EN 1850-2)
Довжина	15,00 м (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)
Ширина	2,00 м (-0,5 % / +1 %)	(EN 1848-2)
Ефективна товщина	1,5 м м(-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)
Прямолінійність	≤ 30 мм	(EN 1848-2)
Площинність	≤ 10 мм	(EN 1848-2)
Маса одиниці площі	2,1 кг/м <sup>2</sup> (- 5 % / + 10 %)	(EN 1849-2)

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Опір до динамічного удару	жорстка основа	≥ 700 мм	(EN 12691)
	м'яка основа	≥ 1500 мм	
Стійкість до граду	жорстка основа	≥ 22 м/с	(EN 13583)
	пружна основа	≥ 30 м/с	
Міцність на розтяг	поздовжня (мн) <sup>1)</sup>	≥ 600 Н/50 мм	(EN 12311-2)
	поперечна (пмн) <sup>2)</sup>	≥ 600 Н/50 мм	
	<sup>1)</sup> мн = машинний напрямок <sup>2)</sup> пмн = поперечний машинний напрямок		
Видовження	поздовжнє (мн) <sup>1)</sup>	≥ 50 %	(EN 12311-2)
	поперечне (пмн) <sup>2)</sup>	≥ 50 %	
	<sup>1)</sup> мн = машинний напрямок <sup>2)</sup> пмн = поперечний машинний напрямок		
Стабільність розмірів	поздовжня (мн) <sup>1)</sup>	≤  0,3  %	(EN 1107-2)
	поперечна (пмн) <sup>2)</sup>	≤  0,3  %	
	<sup>1)</sup> мн = машинний напрямок <sup>2)</sup> пмн = поперечний машинний напрямок		
Міцність на розрив	поздовжня (мн) <sup>1)</sup>	≥ 150 Н	(EN 12310-2)
	поперечна (пмн) <sup>2)</sup>	≥ 150 Н	
	<sup>1)</sup> мн = машинний напрямок <sup>2)</sup> пмн = поперечний машинний напрямок		
Міцність шва на роздирання	≥ 300 Н/50 мм	(EN 12316-2)	
Міцність шва на зсув	≥ 500 Н/50 мм	(EN 12317-2)	
Гнучкість на стержні при низькій температурі	≤ -25 °C	(EN 495-5)	

Зовнішні протипожежні характеристики	$B_{ROOF}(t1) < 20^\circ, \geq 20^\circ, B_{ROOF}(t3) < 10^\circ / < 70^\circ$	(EN 1187) (EN 13501-5)
Вогнестійкість	Клас E	(EN ISO 11925-2, класифікація за EN 13501-1)
Вплив рідких хімікалій і води	За вимогою	(EN 1847)
Опір до УФ впливу	Виконано (> 5000 год. / клас 0)	(EN 1297)
Передача водяних парів	$\mu = 20\ 000$	(EN 1931)
Водонепроникність	Виконано	(EN 1928)

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	<p><b>Використовуються наступні аксесуари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sikaplan® D-18 - неармована мембрана для виконання деталей</li> <li>▪ Sikaplan® G-15 або Sikaplan® SG-15 - покрівельна мембрана для виконання смуг</li> <li>▪ Кути заводського виготовлення і манжети для герметизації труб</li> <li>▪ Sika-Trocal® Metal Sheet Type S - жерсть, що ламінована ПВХ</li> <li>▪ Sarnabar - кріпильна рейка</li> <li>▪ Sika-Trocal® Cleaner-2000 - очисник</li> <li>▪ Sika-Trocal® Cleaner L-100 - очисник</li> <li>▪ Sika-Trocal® Welding Agent - холодне зварювання</li> <li>▪ Sika-Trocal® Seam Sealant - герметизація торців зварних швів</li> <li>▪ Sika-Trocal® C-300 - однокомпонентний ПУ-клей</li> <li>▪ Sika-Trocal® C-733 - монтажний клей</li> </ul>
Сумісність	<p>ПВХ-компаунди не сумісні при прямому контакті з іншими пластиками, на пр., EPS, XPS, PUR, PIR чи PF.</p> <p>ПВХ-компаунди не стійкі до дьогтю, бітуму, мастил і матеріалів на основі розчинників.</p> <p>Сумісність з бітумними чи пластиковими поверхнями досягається завдяки вбудованій в мембрану флісовій підкладці з поліестеру.</p>

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	-15 °C мін. / + 60 °C макс. для зварювання гарячим повітрям +5 °C мін. / + 60 °C макс. для холодного зварювання
Температура основи	-25 °C мін. / + 60 °C макс. для зварювання гарячим повітрям +5 °C мін. / + 60 °C макс. для холодного зварювання

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ОБМЕЖЕННЯ

### Географічні / Кліматичні

Використання мембран Sikaplan® SGK-15 обмежується географічним положенням з середньою місячною мінімальною температурою -25°C. Постійна середня температура при експлуатації обмежується до +50°C.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

При роботі в закритих приміщеннях (зварюванні) слід забезпечити вентиляцію свіжим

повітрям.

### РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтеся інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

Технічна карта матеріалу  
Sikaplan® SGK-15  
Квітень 2022, Версія 03.01  
020905051000151101

**BUILDING TRUST**



## ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Основа повинна бути рівною, гладкою без гострих виступів, задири́в і т.ін.

У випадку наклеювання клеєм Sika-Trocacal® C-300, всі шари конструкції повинні бути забезпечені проти підняття вітром.

Поліестерова підкладака, яка ламінована до нижньої сторони SikaPlan® SGK-15 достатньо відокремлює мембрану від будь яких несумісних основ. Також захищає від прямого контакту з бітумними матеріалами чи пластиками, на пр. пінополістиролом (EPS), екструдованим полістиролом (XPS), поліуретаном (PUR), поліізоціануратом (PIR) чи фенольними пінами (PF).

## НАНЕСЕННЯ

Монтажні роботи повинні виконуватися тільки покрівельниками, які пройшли інструктаж Sika і мають досвід праці з мембраною даного типу. Використання деяких допоміжних матеріалів, на пр., монтажного клею / розчинників має обмеження до +5°C. Будь ласка, див. відповідні Технічні карти матеріалів.

Спеціальні заходи можуть бути необхідними при монтажі нижче температури повітря +5°C.

## МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

### Спосіб монтажу:

У відповідності до діючої інструкції з монтажу мембран типу SikaPlan® SGK для систем з наклеюванням.

### Метод кріплення:

Часткове наклеювання клеєм Sika-Trocacal® C-300. Клей наноситься смужками на основу способом наливанням з контейнера і розподіляється тонким шаром гумовим ракелем. Рулон мембрани розгортається в клеєвий шар, так щоб повністю приклеїтися до підкладки з поліестерового флісу. Периметер даху кріпиться механічно рейками Sarnabar чи профілями з Sika-Trocacal® Metal Sheet Type S для сприйняття переміщень від усадки.

### Вільне укладання і механічне кріплення.

Рулони мембрани розгортають і вільно укладають з наступним механічним кріпленням у швах, чи незалежно від швів - за площею мембрани.

### Метод зварювання:

Напущки матеріалу в швах зварюють електричним обладнанням, таким як ручні зварювальні апарати гарячого повітря і силіконові валки, чи автоматичні зварювальні апарати гарячого повітря з можливістю контролю температури нагрівання по-

вітря до мінімум 600 °C.

### Рекомендований тип обладнання:

LEISTER TRIAC PID для ручного зварювання LEISTER VARIMAT для автоматичного зварювання.

Параметри процесу зварювання включно з температурою, швидкістю, тиском повітря, зусиллям притискання та машинними установками повинні бути визначені, адаптовані та проконтрольовані на будівельному майданчику перед зварюванням у відповідності до типу обладнання і кліматичної ситуації. Ефективна ширина шва зварювання повинна бути мінімум 20 мм.

Якщо місцеві погодні умови дозволяють використовувати холодне зварювання напущок мембрани за собою Sika-Trocacal® Welding Agent, то це дозволяється для систем відкритих дахів з SikaPlan® SGK-15. Ефективна ширина шва для холодного зварювання повинна бути 30 мм.

Якість всіх зварних швів повинна бути перевірена способом механічної викрутки. Всі дефекти слід усунути зварюванням гарячим повітрям з вирівнюванням.

Торці швів, які зварюють хододним зварюванням, повинні бути ущільнені матеріалом Sika-Trocacal® Seam Sealant після їх перевірки на герметичність.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і по-

стачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

**Сіка Україна**

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)

**Технічна карта матеріалу**  
**Sikaplan® SGK-15**  
Квітень 2022, Версія 03.01  
020905051000151101

SikaplanSGK-15-uk-UA-(04-2022)-3-1.pdf

