

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaShield® Ergobit Pro

Бітумно-полімерна мембрана, що наплавляється для застосування під мастиковим асфальтом

ОПИС

SikaShield® Ergobit Pro - це АПП-модифікована бітумна гідроізоляційна мембрана, з піднятим шаром армуванням нетканим полотном. Верхня сторона вкрита дрібною кварцевою посипкою, нижня - поліетиленовою плівкою.

ЗАСТОСУВАННЯ

Рулонний матеріал Sika® Ergobit Pro використовується для гідроізоляції інженерних споруд, якими здійснюється руху транспорту. Включаючи автомобільні паркінги, бетонні мости та шляхопроводи, у відповідності з вимогами ZTV-ING, частина 7, розділ 1 та DIN 18532, розділ 2.

У затвердженій гідроізоляційній системі, для ґрунтування, заповнення пор та вирівнювання поверхні використовується Sika Ergodur-500 Pro. Як захисний / зносостійкий шар завжди використовується мастиковий асфальт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Бетонні споруди та мости:

- Гідроізоляція у відповідності до вимог Німецького Стандарту з Гідроізоляції Мостів ZTV-ING, частина 7, розділ 1
- Гідроізоляція у відповідності до вимог стандарту DIN EN 14695
- Система включена до "Переліку сертифікованих матеріалів та систем" BAST.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	АПП-модифікований бітум
Пакування	Рулони шириною 1 м та довжиною 7,5 / 30 / 60 м. Кількість на палеті: Рулон 7,5 м - 135 м ² Рулон 30 м - 120 м ² Рулон 60 м - 120 м ²
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва
Умови зберігання	Зберігати вертикально, в нерозкритій та непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5 °C до +35 °C. При транспортуванні та зберіганні не можна ставити палети одна на одну. Звертайте увагу на інформацію на пакуванні.
Колір	Чорний

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Видовження	Поздовжнє / поперечне: ≥ 30%
------------	------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря ZTV-ING, частина 7, розділ 1: $\geq +5^{\circ}\text{C}$

Температура основи ZTV-ING, частина 7, розділ 1: $\geq +4^{\circ}\text{C}$

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

SikaShield® Ergobit Pro наплавляється на повністю полімеризовану епоксидну смолу Sika Ergodur-500 Pro або Sika Ergodur Pronto. Перед початком робіт переконайтесь, що поверхня є сухою, чистою та без будь-яких речовин, що можуть погіршувати адгезію.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Детальна інформація з підготовки основи та вимог до неї зазначена в Технічних картах на Sika Ergodur-500 Pro та Sika Ergodur Pronto. Також можна керуватися вимогами стандартів ZTV-ING, частина 7, розділ 1 та DIN 18532.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Для наплавлення рулонів Sika® Ergobit Pro необхідно використовувати пальник, який забезпечує повний контроль та баланс прогрівання в поперчному напрямку рулону (наприклад, 7-ми факельний пальник) та захист від вітру. Полум'я має бути спрямовано таким чином, щоб прогрівати основу та забезпечувати формування достатньої кількості розплавленого бітуму перед рулоном. Одразу після наплавлення та поки розплавлений бітум ще лишається рідким міцно притисніть мембрану до основи для того, щоб приклеїти її. Прогрівати основу та рулонну гідроізоляцію слід тільки до рівня достатнього для правильного монтажу. Використання пальників з однм факелом допускається лише для примикань та незначних ремонтів.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
SikaShield® Ergobit Pro
Червень 2023, Версія 01.01
020725101000000326

SikaShieldErgobitPro-uk-UA-(06-2023)-1-1.pdf

