



НАБІР АКРИЛАТНОГО КЛЕЮ SikaFast®-1640 ДЛЯ ДЗЕРКАЛ ЗАДНЬОГО ВИДУ, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ЗМІШУВАННЯ



ПЕРЕВАГИ МАТЕРІАЛУ

- Ідеально підходить для склеювання металевих кріплень дзеркал заднього виду із лобовим склом
- Досягає експлуатаційної міцності за секунди
- 100 % реактивна речовина, не потребує розчинників
- Пакування, що забезпечує зручний розподіл матеріалу

БУДУЄМО ДОВІРУ



ПРОВІДНІ РІШЕННЯ, РОЗРОБЛЕНІ ТА ВИПРОБОВУВАНІ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

При використанні SikaFast®-1640, ви можете покластися на досвід та знання Sika як постачальника OEM. Багато виробників транспортних засобів покладаються на технології Sika для конструкційного з'єднання на виробничій лінії.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

SikaFast®-1640 – це посилений та стійкий до ударів акрилатний клей, що не потребує змішування. Він підходить для склеювання скла та металів та їх комбінацій. Компонент А акрилату, що не потребує змішування, наноситься на одну з поверхонь, які необхідно склеїти, а компонент В на іншу. Коли деталі з'єднують, ці два компоненти поєднуються та реагують одне з одним. SikaFast®-1640 ідеально підходить для склеювання металевих кріплень дзеркал заднього виду. Він швидко твердіє та поставляється у пакуванні, зручному для розподілу.

Для пластикових кріплень використовуйте SikaFast®-5211 NT. Додаткова інформація доступна за запитом.

1. ОЧИСТИТЬ	2. АКТИВУЙТЕ	3. НАНЕСІТЬ	4. З'ЄДНАЙТЕ	5. ЗАКРІПІТЬ
				
Очистіть скло та кріплення за допомогою Sika® Cleaner G+P. Витріть насухо.	Нанесіть SikaFast®-1640 Activator на склеювану ділянку скла. Активатор не має висихати!	Нанесіть невелику кількість SikaFast®-1640 Gel на кріплення.	Відразу з'єднайте! Склеювання має відбуватися «мокрого до мокрого». Утримуйте протягом 20 секунд. Надлишок клею можна видалити тканиною.	Зачекайте щонайменше 5 хвилин, а потім закріпіть дзеркало.

Наші останні Загальні Умови Продажу застосовні до цього матеріалу.
Будь ласка, зверніться до технічної карти матеріалу перед використанням та обробкою.



ТОВ "СІКА УКРАЇНА"
03038 м. Київ
вул. Грінченко, 4

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс.: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

БУДУЄМО ДОВІРУ

