

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Separol® Vegetal-61 D

Емульсійне мастило на рослинній основі для відтермінованого розопалублення

ОПИС

Sika® Separol® Vegetal-61 D - мастило на рослинній основі для відтермінованого розопалублення виробів та конструкцій з бетону та будівельних розчинів. Являє собою емульсію, виготовлену на основі рослинних матеріалів, що сприяє зменшенню шкоди здоров'ю технічних працівників та мінімальному впливу на навколишнє середовище.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Separol® Vegetal-61 D використовується для відтермінованого розопалублення при виробництві:

- вібраційного або безвібраційного бетону, марки за рухливістю від S2 до S5, самоущільнювального бетону;

- бетону, що твердне при температурі до 70°C;
- для архітектурних бетонів.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- відмінна якість поверхні;
- для відтермінованого розопалублення;
- для металевої і дерев'яної опалубки (для використання інших матеріалів проконсультуйтеся зі спеціалістом Sika);
- не залишає масляних слідів на бетоні після розформовування;
- не фарбує білий та кольоровий бетон;
- дає змогу в подальшому нанести покриття або фарбу на поверхню бетону (за умови правильного нанесення мастила).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

| | |
|--------------------|---|
| Пакування | Бочки 210 л, контейнери 1000 л |
| Термін придатності | У непошкодженій оригінальній упаковці - 12 місяців від дати виготовлення |
| Умови зберігання | Зберігати в місці, захищеному від морозу та будь-яких джерел тепла. Sika® Separol® Vegetal-61 D не є морозостійким. |
| Вид / Колір | Рідина від білого до світло-жовтого кольору |
| Густина | 0,98 кг/л при 20°C |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

| | |
|---------|--|
| Витрата | <p>1 л Sika® Separol® Vegetal-61 D вистачає для покриття:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ від 20 до 40 м² необробленої абсорбуючої (пористої) поверхні; ▪ від 40 до 60 м² текстурованої неабсорбуючої поверхні; ▪ від 80 до 100 м² гладкої неабсорбуючої поверхні (металева форма, дерев'яна опалубка з поверхневою обробкою). <p>Примітка: надмірна витрата мастила може погіршити розопалубку та якість поверхні.</p> |
|---------|--|

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

Не наносити на електричні шланги та кабелі та інші компоненти з пластику або еластомеру, оскільки це може викликати їх пошкодження.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Перед використанням будь-якого продукту користувачі повинні ознайомитися з останньою версією відповідного паспорту безпеки. Щоб отримати інформацію та поради щодо безпечного поводження, зберігання та утилізації хімічних речовин, користувачі повинні ознайомитися з чинним Паспортом безпеки, який містить фізичні, токсикологічні, екологічні та інші дані.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

Sika® Separol® Vegetal-61 D використовується в чистому вигляді. Попередні випробування на невеликих ділянках перед кожним застосуванням дають змогу перевірити, що інструкція із використання та умови нанесення продукту задовільні. Розпиліть або рівномірно нанесіть дуже тонку плівку продукту, уникаючи надлишкової кількості матеріалу та необроблених проміжків. Рекомендується почекати кілька хвилин (при 20°C) для повного випаровування водної фази розчину і таким чином отримати однорідну захисну плівку. Для нанесення на форми невеликих розмірів та/або складних форм, після нанесення та після випаровування водної фази рекомендується протерти поверхню форми тканиною. Обладнання, забруднене цементним молочком, рекомендується попередньо очистити перед нанесенням Sika® Separol® Vegetal-61 D.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sika® Separol® Vegetal-61 D
Лютий 2022, Версія 01.01
021405021000000179

SikaSeparolVegetal-61D-uk-UA-(02-2022)-1-1.pdf