

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# SikaBit® PRO E42 -15 MG

Еластомерна гідроізоляційна бітумна мембрана з посипанням мінеральними гранулами, що наплавляється та має гнучкість при -15°C

### ОПИС

SikaBit® PRO E42 -15 MG це SBS модифікована гідроізоляційна мембрана, що наплавляється і має гнучкість при -15 °C. Вона армована поліестеровим нетканим матеріалом. З нижньої сторони для легкості укладання влаштована плівка, яка видаляється по лум'ям при монтажі.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Гідроізоляційна мембрана для:

- Плоских або спадистих дахів
- Балконів і терас під важкі захисні шари, на пр., плитку, гравій та ін.
- В якості відкритої одношарової системи або верхнього шару двохшарових пікрівельних систем

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Оздоблення верхньої поверхні: декоративні мінеральні гранули
- Добра водонепроникність
- Добре видовження та гнучкість на брусі
- Товщина: 4,2 мм
- Високі механічні властивості (розтяг, роздир)
- Легкий монтаж способом наплавлення
- Наявність праймерів, які підходять до основи та погодніх умов

### НОРМИ / СТАНДАРТИ

- CE маркування і Декларація відповідності до EN 13707 - Армовані бітумні аркуші для гідроізоляції дахів

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	SBS модифікований бітум	
Армуючий матеріал	Неткане поліестерове полотно	
Пакування	Розміри рулонів	
	Довжина	7,50 м
	Ширина	1,00 м
	Див. чинний прайс лист щодо варіантів пакування	
Вид / Колір	Верхня поверхня	Мінеральні гранули
	Нижня поверхня	Поліетиленова плівка
Термін придатності	36 місяців від дати виробництва до початку укладання	
Умови зберігання	Продукт повинен зберігатися в оригінальному непошкодженому і невідкритому пакуванні в сухих умовах при температурі від +5°C до +35°C. Зберігайте рулони у вертикальному положенні. Не складайте рулони один на інший, а також під палети з будь якими іншими матеріалами при зберіганні чи транспортуванні. Завжди перевіряйте пакування.	

Довжина	7,5 м ± 1,0 %	(EN 1848-1)
Ширина	1 м ± 1,0 %	(EN 1848-1)
Ефективна товщина	4,2 мм ± 0,2 мм	(EN 1849-1)

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Міцність на розтяг	Поздовжня	900 ± 250 Н/50 мм	(12311-1)
	Поперечна	800 ± 250 Н/50 мм	
Видовження	Поздовжнє	50 % ± 10 %	(12311-1)
	Поперечне	50 % ± 10 %	
Гнучкість при низькій температурі	≤ -15 °C		(EN 1109)
Теплостійкість	≥ +90 °C		(EN 1110)
Водонепроникність	200кПа (Тест метод В)		(EN 1928)
Зовнішні протипожежні характеристики	Broof (t1) – в залежності від системи		(EN 13501-5)
Вогнестійкість	Клас Е		(EN 13501-1)

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	+5 °C мін. / +50 °C макс.
Відносна вологість повітря	80 % макс.
Температура основи	+5 °C мін. / +50 °C макс.

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ОБМЕЖЕННЯ

- При низьких температурах, будьте обережні при розгортанні рулонів, щоб не пошкодити мембрану.
- Використовуйте відповідне взуття, щоб не пошкодити мембрану.
- Не укладайте на мокрі, вологі та нечисті поверхні.
- Не перегрівайте мембрану, тому що поліестерове армування (точка плавлення +260 °C) буде руйнуватися, що призведе до неможливості використання мембрани.
- У випадку недостатнього нагрівання мембрани адгезія з основою, між шарами чи в напустках буде недостатньою. В таких випадках слід підірвати ділянки, що не приклеєні і повторно виконати наплавлення.
- Якщо на етикетці рулону надрукований символ сезонності, рекомендується використання мембрани під час вказаного сезону.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

### РЕГЛАМЕНТ (ЕС) NO 1907/2006 - REACH

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені

у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтеся інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### ЯКІСТЬ ОСНОВИ

- Несуча конструкція повинна мати достатню міцність, щоб можна було укласти всі нові та існуючі шари конструкції гідроізоляції.
- При використанні в якості покрівельної мембрани, завершена покрівельна система повинна бути запроектована з врахуванням сприйняття вітрових навантажень.
- Основа повинна бути однорідною, міцною, гладкою без будь-яких гострих виступів і задирів, чистою, сухою, без мастил, бітуму, олів, пилу та крихких і ламких часток.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Використовуйте відповідне обладнання для дося-

гнення вимог щодо якості основи.

## МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

### Спосіб монтажу

Строго дотримуйтеся інструкцій з укладання, як це вказано в Технологічних регламентах, інструкціях з укладання та робочих інструкціях, які повинні завжди бути адаптовані до актуальних умов майданчика.

### Грунтування

Нанесіть відповідний праймер з лінійки матеріалів Sika® Igoflex® P, з правильною витратою на підготовану суху поверхню парпетів та дозвольте висохнути перед наступною оперцією укладання. Див. Технічні карти матеріалів.

### Вирівнювання

Розгорніть, вирівняйте і повторно розгорніть перед наплавленням.

### Напустка

Бокова: 90 мм. Торцева: 150 мм.

### Наплавлення

Використовуйте газовий палик для нагрівання основи і захисної плівки нижньої сторони мембрани. Коли захисна плівка почне розм'ягчуватися це означатиме, що мембрана готова до наклеювання. Розгортайте мембрану вперед і міцно притискайте до основи для об'єднання. Переконайтеся, що смужка розплавленого бітуму є видимою вздовж повної довжини стороін напустки і торців при укладанні.

### Спряження/Деталі

Усі спряження і деталі, такі як зовнішні кути, парпети, вентиляційні трубки, воронки, опорні метало-конструкції та ін., повинні бути ефективно герметизовані. Герметизація спряжень і вузлів повинна виконуватися згідно з рекомендаціями для мембран, що наплавляються.

### Захист

Мембрану слід захистити від пошкоджень впродовж виконання будь яких праць на майданчику.

## ДОГЛЯД

Щоб зберегти функціонування гідроізоляції протягом її терміну служби, бажано періодично організувати огляди мембрани та деталей. Перевірте функціональність допоміжних робіт, парпетів, дренажних воронок, переливів тощо, включно з видаленням листя, моху та іншої рослинності.

## МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших позицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу  
SikaBit® PRO E42 -15 MG  
Квітень 2021, Версія 01.01  
020920011990000367

SikaBitPROE42-15MG-uk-UA-(04-2021)-1-1.pdf

