

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Separol®-600 Vegetable Emulsion

Емульсійне мастило на рослинній основі для відтермінованого розопалублення

ОПИС

Sika® Separol®-600 Vegetable Emulsion - емульсійне мастило на рослинній основі для відтермінованого розопалублення виробів та конструкцій з бетону та будівельних розчинів. Морозостійке, не містить нафтових розчинників.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Separol®-600 Vegetable Emulsion використовується для відтермінованого розопалублення при виробництві:

- для вібраційного або безвібраційного бетону, марки за рухливістю від S2 до S5, самоущільнювального бетону;
- без або з пропарюванням, робочі температури - від -4°C до 70°C;
- для металевої і дерев'яної опалубки (для використання інших матеріалів проконсультуйтеся зі спеціалістом Sika).

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Sika® Separol®-600 Vegetable Emulsion дає змогу отримати:

- відмінна якість поверхні;
- не шкодить навколишньому середовищу та здоров'ю людей.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

| | |
|--------------------|--|
| Хімічна основа | Емульсія рослинної олії |
| Пакування | Бочки 210 л, контейнери 1000 л |
| Термін придатності | У непошкодженій оригінальній упаковці - 9 місяців від дати виготовлення |
| Умови зберігання | Зберігати при температурі від -5 до +35°C у захищеному від сонячних променів місці |
| Вид / Колір | Рідина від білого до злегка жовтого кольору |

Густина 0,995 при 20°C

Точка спалаху 100°C

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата 1 л Sika® Separol®-600 Vegetable Emulsion вистачає для покриття:

- від 30 до 50 м² необробленої абсорбуючої (пористої) поверхні;
- від 50 до 60 м² дерев'яної форми з обробкою поверхні;
- від 80 до 100 м² поверхні металевої форми.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, необхідно використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

Не допускається розведення або змішування Sika® Separol®-600 Vegetable Emulsion з іншими матеріалами.

Sika® Separol®-600 Vegetable Emulsion наноситься тонким шаром на попередньо очищену від бруду і бетону поверхню опалубки за допомогою розпилювача або валика. Для досягнення оптимальної витрати, необхідно наносити матеріал за допомогою стаціонарної пневматичної установки (компресора), під тиском від 3 до 6 бар, насадкою з плоским соплом. Отримана в результаті плівка повинна бути витримана протягом 20 хвилин (при + 20°C) для поліпшення властивостей мастила. Оброблену за допомогою Sika® Separol®-600 Vegetable Emulsion опалубку легко відрізнити від необробленої по маслянистому блиску.

Слід уникати нанесення надмірної кількості мастила, щоб знизити ризик утворення згустків. Слід видалити надлишки мастила ганчіркою або губкою.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sika® Separol®-600 Vegetable Emulsion
Лютий 2022, Версія 01.01
021405021000000358

SikaSeparol-600VegetableEmulsion-uk-UA-(02-2022)-1-1.pdf

