

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Antisol® E

ЗАСІБ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГЛЯДУ ЗА БЕТОНОМ

ОПИС

Sika® Antisol® E - це біла рідина, на основі емульсії парафінів, забезпечує після нанесення на поверхню свіжого бетону, вологий догляд за його тужавінням. Запобігає випаровуванню води з поверхні свіжого бетону. Матеріал готовий до використання.

ЗАСТОСУВАННЯ

Великі площі відкритого бетону, такі як:

- Автомобільні дороги та траси
- Злітно-посадкові смуги
- Дахові покриття
- Ангари та зони для завантаження
- Підпірні стіни
- Попередньо напружені структури
- Зрошувальні канали
- Інженерні структури загального призначення
- Промислові плити для підлоги

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Загалом покращує зовнішній вигляд
- Зменшує розтріскування
- Забезпечує досягнення необхідної міцності
- Зменшує усадку
- Контролює гідратацію цементу
- Зменшує утворення пилу
- Підвищує стійкість до замерзання / відтавання
- Є вигідним на фоні інших високовартісних методів затвердіння

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	25 кг. канистра 200 кг. бочка
Вид / Колір	Біла рідка пігментована емульсія
Термін придатності	6 місяців з дати виготовлення
Умови зберігання	Продукт повинен зберігатися в оригінальній, закритій та неушкодженій герметичній упаковці в сухих умовах при температурі від +5 ° С до +30 ° С. Завжди дотримуйтесь інструкцій на упаковці.
Густина	~0,98 ± 0,05 кг/л

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	0,15–0,20 кг/м ² Споживання залежить від швидкості вітру, температури та вологості повітря під час нанесення. Ці цифри є теоретичними і не враховують, використання додаткових матеріалів через пористість поверхні, профіль поверхні, варіації рівня чи витрат.
Обладнання	<ul style="list-style-type: none">▪ Ручний або моторизований розпилювач▪ Придатність обладнання повинна бути перевірена перед використанням▪ Очистіть усі інструменти та обладнання для нанесення одразу після використання.▪ Затверділий матеріал можна видаляти лише механічним способом.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Бетонна поверхня не повинна містити воду. Випаровування поверхневих вод може зайняти від 30 хв. до 2 годин, залежно від температури та співвідношення вода / цемент.

НАНЕСЕННЯ

Перед нанесенням ретельно перемішайте суміш, щоб забезпечити повне розсіювання твердих речовин. Нанесіть спрей таким чином, щоб повністю покрити бетонну поверхню. Підтримуйте тиск у обладнанні для нанесення, щоб забезпечити постійне розпилення.

ОБМЕЖЕННЯ

- Для запобігання блокуванню насадки, регулярно очищайте розпилювальне обладнання під час нанесення.
- Після застосування захистіть від дощу щонайменше на 2–3 годин, залежно від умов навколишнього середовища.
- Sika® Antisol® E необхідно видалити перед нанесенням будь-яких додаткових стяжок або покриттів.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

Зуважте, що зважаючи на конкретні місцеві норми, заявлені дані та рекомендовані способи використання цього продукту можуть відрізнятися в залежності від країни. Зверніться до місцевої технічної карти матеріалу для отримання точної та актуальної інформації щодо застосування.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



ISO 9001 · ISO 14001
OHSAS 18001

Технічна карта матеріалу
Sika® Antisol® E
Вересень 2019, Версія 02.01
021405031000000007

SikaAntisolE-uk-UA-(09-2019)-2-1.pdf

