

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikaflex®-223

Низькомодульний клей-герметик, стійкий до атмосферних впливів

ОСНОВНІ ДАНІ ПРОДУКТУ (ДОДАТКОВІ ЗНАЧЕННЯ ДИВІТЬСЯ В ПАСПОРТІ БЕЗПЕКИ)

Хімічна основа	1-компонентний поліуретан	
Колір (CQP001-1)	Чорний, білий	
Механізм полімеризації	під дією вологи	
Густина(незатвердівши)	залежить від кольору	1,23 кг/л
Властивості до непровисання	Хороши	
Температура застосування	навколошне середовище	10 – 35°C
Час утворення поверхневої плівки (CQP019-1)	60 хвилин ^A	
Відкритий час (CQP526-1)	45 хвилин ^A	
Швидкість полімеризації (CQP049-1)	(дивитись діаграму)	
Усадка (CQP014-1)	1 %	
Твердість А по Шору (CQP023-1 / ISO 48-4)	35	
Міцність на розрив (CQP036-1 / ISO 527)	2 МПа	
Подовження при розриві (CQP036-1/ISO 37)	500 %	
Стійкість до розповсюдження розриву (CQP045-1 / ISO 34)	5 Н/мм	
Міцність на зсув (CQP046-1 / ISO 4587)	1,5 МПа	
Робоча температура (CQP509-1 / CQP513-1)	-50 – 90°C	
Термін придатності	Уніпак / Картридж	12 місяців ^B
	Бочка / Відро	9 місяців ^B

CQP = Корпоративний Контроль Якості

A) 23 °C / 50 % в.в.

B) зберігання нижче 25 °C

ОПИС

Sikaflex®-223 є багатоцільовим 1-компонентним поліуретановим kleem і герметиком, придатним для внутрішнього та зовнішнього застосування. Він добре тримається на більшості поширеніших поверхонь, таких як метали, склопластик, 2-K покриття та фарбові системи, пластмаси.

Відмінна стійкість до атмосферних впливів робить його придатним для відкритих швів. Його низький модуль дозволяє використовувати Sikaflex®-223 для склеювання та герметизації органічного скла (ПК, ПММА).

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Хороша стійкість до старіння та атмосферних впливів
- Легко наноситься та розгладжується
- Підходить для широкого різноманіття органічного скла
- Не тягнеться при нанесенні

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Sikaflex®-223 є багатофункціональним kleем і герметиком, придатним для промисловової герметизації та приkleювання на більшості поширеніших поверхонь, таких як метали, склопластик, двокомпонентні системи покриття та фарби, пластмаси. Відмінна стійкість до атмосферних впливів робить його придатним для відкритих швів. Його низький модуль дозволяє використовувати Sikaflex®-223 для приkleювання та герметизації органічного скла (ПК, ПММА).

Зверніться за порадою до виробника та проведіть тести на оригінальних поверхнях, перш ніж використовувати Sikaflex®-223 на матеріалах, схильних до розтріскування.


Sikaflex®-223 підходить лише для досвідчених професійних користувачів. Для забезпечення адгезії та сумісності матеріалів необхідно провести випробування на реальних поверхнях та умовах.

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikaflex®-223
Версія 08.01 (04 - 2023), uk_UA
012001212230001000

МЕХАНІЗМ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Sikaflex®-223 полімеризується при реакції з атмосферною вологовою. При низьких температурах вміст вологи в повітрі нижче тож реакція полімеризації проходить повільніше (див. діаграму 1).



Діаграма 1: швидкість полімеризації Sikaflex®-223

ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ

Sikaflex®-223 є стійким до дії прісної води, морської води, розведених кислот і розведених каустичних розчинників; тимчасово стійкий до дії палива, мінеральних масел, рослинних та тваринних жирів і масел; не стійкий до дії органічних кислот, концентрованих мінеральних кислот, лужних розчинів чи розчинників. Вищевказана інформація пропонується лише для загальних вказівок. Поради щодо конкретних застосувань надаватимуться за запитом.

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ


Підготовка Поверхні

Поверхні повинні бути чистими, сухими та без жиру, масла та пилу. Пропозиції щодо підготовки поверхні можна знайти в поточній редакції відповідної таблиці попередньої підготовки Sikaflex® Pre-Treatment Chart. Вважайте, що ці пропозиції ґрунтуються на досвіді і в будь-якому випадку мають бути перевірені тестами на оригінальних поверхнях.

Застосування

Sikaflex®-223 може застосовуватись при температурі від 10 °C до 35 °C (клімат і продукт), але слід враховувати зміни реакційної здатності та властивостей нанесення. Оптимальна температура поверхні та герметика становить від 15 °C до 25 °C.

Врахуйте, що в'язкість буде зростати при низькій температурі. Для зручності нанесення перед використанням витримайте клей при температурі навколошного середовища. Для забезпечення рівномірної товщини лінії зклеювання рекомендується наносити клей у формі трикутника (див. Малюнок 1).



Малюнок 1: Рекомендована конфігурація клейового шва

Sikaflex®-223 може наноситись ручними, пневматичними або електричними поршневими пістолетами, а також насосним

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikaflex®-223

Версія 08.01 (04 - 2023), uk_UA
012001212230001000

ТОВ "Sika Україна"

03680, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел. +38 044 492 94 19
Факс +38 044 492 94 18
www.sika.ua

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПАКУВАННЯ

Картридж	300 мл
Уніпак	600 мл
Відро	23 л
Бочка	195 л

ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЇ ПРОДУКТУ

Всі технічні дані в даному документі базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючу Карту матеріалу з безпеки, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумілінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

