

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# SikaPaver®-830 Rock

Гідрофобізуюча добавка для зниження висолоутворення вібропресованих виробів

### ОПИС

SikaPaver®-830 Rock - це засіб для зменшення висолів для високоякісних вібропресованих бетонних елементів, який, окрім тривалого зменшення капілярного водопоглинання, додатково містить допоміжну речовину для рівномірного заповнення сумішшю форми та полегшення процесу ущільнення. Це дає змогу виготовляти високоякісні суміші для основного та фактурного шару.

### ЗАСТОСУВАННЯ

SikaPaver®-830 Rock застосовується для виробництва оптимізованих кольорових та сірих бетонів з дуже низьким вмістом води, зокрема виробів з наджорстких бетонних сумішей, формування яких виконується механізованим шляхом з негайною розпалубкою:

- кольорова бруківка та плитка з фактурною поверхнею
- поребрики, бордюри та палісади

- вироби садового господарства
- труби, колодязі та дренажні вироби
- екструдована цементна черепиця

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

SikaPaver®-830 Rock покращує дисперсію та змочування цементу, мінеральних добавок і пігментів, що дає змогу досягти необхідної щільності за короткий час або зменшити вміст пор при тих самих зусиллях ущільнення.

- Надає виробам гідрофобних властивостей
- Більш рівномірне забарвлення, заповнення форми та ущільнення
- Зменшення тертя між формою та бетоном, а також налипання суміші на пуансон вібропреса
- Знижений ризик утворення висолів та моху на виробках
- Зменшення кількості браку та рекламацій від клієнтів

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Суміш кремнійорганічних сполук та поверхнево-активних речовин
Пакування	Контейнер IBC 1000 кг
Вид / Колір	Біла рідина
Термін придатності	12 місяців з дати виробництва за умови правильного зберігання в оригінальній, нерозкритій упаковці.
Умови зберігання	Захищати від морозу, інтенсивного сонячного світла та забруднення, за температури від +5 до +35°C. Перед використанням після тривалого зберігання інтенсивно перемішайте добавку.
Густина	1,00 ±0,02 кг/л при +20°C
pH-показник	7 ±1
Загальний вміст хлорид-іонів	≤ 0,10 %

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

<b>Рекомендоване дозування</b>	0,3 - 1,5 % від маси в'язучого (цемент + мінеральні добавки)
<b>Сумісність</b>	Перед використанням необхідно провести випробування на сумісність. Зменшення найпоширенішого висолоутворення (у горизонтальних проміжках між окремими шарами пакету бруківки) вимагає щільної та гідрофобної бетонної структури як для суміші основного шару, так і для фактурного. Достатнє ущільнення суміші основного та облицювального шару з одночасним уникненням капілярної пористості є важливим для забезпечення цільових параметрів експлуатаційних характеристик виготовлених вібропресованих бетонних елементів. Для отримання додаткової інформації та консультацій зверніться до відділу технічної підтримки Sika.
<b>Дозування</b>	SikaPaver®-830 Rock слід додавати разом із водою для змішування або вводити в кінці процесу змішування. Необхідний час змішування після дозування добавки залежить від конфігурації змішувача.

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua