

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaWall®-6400 Essential

Текстурована тонкошарова штукатурка

ОПИС

Тонкошарова текстурована декоративна штукатурка, що містить високоефективні акрилові смоли, довготривалі добавки для захисту від плісняви та натуральний мармуровий заповнювач з контрольованою чистотою та однорідністю. Доступні два естетичні варіанти покриття: рівномірна шорстка поверхня "баранець" або структура "короїд", з різними розмірами гранул. Продукт постачається як основа для фарбування або в широкому асортименті кольорів відповідно до доступної кольорової палітри Sika Color 1.0.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Частина теплоізоляційної системи Sikatherm Essential
- Оздоблення зовнішніх стін

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Сучасне оздоблювальне рішення для систем теплоізоляції (ETICS)
- Відмінні властивості стійкості до тріщин та ударів
- Низьке водопоглинання та добра паропроникність
- Тривалий захист від моху та грибків

НОРМИ / СТАНДАРТИ

Звіт ITT № 4136 / 22/11/2023 виданий AXACERT
Класифікація реакції на вогонь видана AXACERT

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Пластикові відра 25 кг, 24 шт. на піддоні
Термін придатності	24 місяці з дати виробництва (див. етикетку) в оригінальній, нерозкритій упаковці
Умови зберігання	У сухому місці, за температури від 5 до 30 °C, захищеному від морозу та прямих сонячних променів
Густина	1875 кг/м³
Гранулометрія	структура "Баранець", макс. гранули 1,5 мм структура "Короїд", макс. гранули 2 мм
Міцність адгезії при розтягу	0,6 (≥ 3) МПа
Вогнестійкість	Bs1d0
Проникність для водяних парів	163,19 г/м² 24 год, Клас V1
Теплопровідність	1,12 (≥ 0,7)Вт/м·К
Абсорбція води	0,08 кг/м²г ^{0,5} , Клас W3

Витрата	приблизно 2,5 кг/м ² для рівномірного малюнка (максимальний розмір гранул 1,5 мм) приблизно 2,7 кг/м ² для дрібного малюнка (максимальний розмір гранул 2,0 мм) *витрата залежить від якості основи та товщини нанесення
Температура матеріалу	від +5°C до +30°C під час нанесення та висихання
Зовнішня температура повітря	від +5°C до +30°C під час нанесення та висихання
Температура основи	від +5°C до +30°C під час нанесення та висихання

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗАСТОСУВАННЯ

Не наносити та не допускати висихання під прямими сонячними променями, вітром або високою відносною вологістю.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Відрегулюйте поглинання основи за допомогою ґрунтовки SikaWall-63 Primer та дайте їй висохнути протягом 24 годин.

НАНЕСЕННЯ

Наносьте декоративну штукатурку шпателем з нержавіючої сталі максимальною товщиною відповідно до діаметра зерна. Структуруйте свіжий матеріал пластиковим шпателем, щоб отримати бажаний візерунок. Забезпечте видимі перекриття, завжди працюючи до вологого краю та за один робочий рух. Якщо потрібні перерви в роботі, обмежте поверхні малярною стрічкою та зніміть її, поки матеріал ще свіжий. Рекомендується працювати двома бригадами на кожному рівні рихтувань.

Оскільки продукт містить натуральні заповнювачі, між різними партіями можуть виникати незначні відмінності у відтінку, тому ми рекомендуємо використовувати одну й ту саму партію продукту для однієї й тієї ж висоти. Доступна кількість фан-деків є орієнтовною.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Холодною водою, одразу після використання.

Сіка Україна
03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikaWall-6400Essential-uk-UA-(07-2025)-1-1.pdf

Технічна карта матеріалу
SikaWall®-6400 Essential
Липень 2025, Версія 01.01
021830400100000149

