

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Separol®-41 W

Емульсійне синтетичне мастило для відтермінованого розопалублення

ОПИС

Sika® Separol®-41 W - готове до застосування синтетичне мастило для відтермінованого розопалублення виробів та конструкцій з бетону та будівельних розчинів. Не містить розчинників.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Separol®-41 W використовується для відтермінованого розопалублення:

- для всіх типів опалубки: металевої, дерев'яної, АБС, з поліестру;
- для бетону, що твердне при температурі до 90°C;

- для віброущільнюваного, самоущільнювального або вібропресованого бетону;
- для архітектурного бетону.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- високоякісна поверхня бетону;
- відтерміноване розопалублення;
- застосовується на всіх типах опалубки;
- не залишає масляних слідів на бетоні після зачистки та розформування;
- не фарбує білий та кольоровий бетон;
- дає змогу в подальшому нанести на поверхню бетону покриття або фарбу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Водна емульсія гідроочищених нафтопродуктів
Пакування	Каністра 5 л Бочка 210 л Контейнер 1000 л
Вид / Колір	Біла непрозора рідина
Термін придатності	12 місяців у невідкритій непошкодженій оригінальній тарі
Умови зберігання	Захищати від морозу, забруднення та джерел тепла
Густина	0,96 кг/л при 20°C
Рекомендоване дозування	Однієї літри Sika® Separol®-41 W вистачає для покриття: ▪ від 30 до 60 м² пористої (адсорбуючої) поверхні ▪ від 80 до 100 м² неадсорбуючої поверхні

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, то-

ксихологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУМЕНТИ

Для отримання оптимальної товщини плівки з мастила Sika® Separol®-41 W, необхідно застосовувати ручний розпилювач або пневматичну установку з мінімальним тиском від 3 до 6 бар, та плоскою насадкою (форсункою), наприклад Sika® HD-Sprühgerät.

НАНЕСЕННЯ

Sika® Separol®-41 W використовується у чистому вигляді. Рівномірно розпилюйте продукт, уникаючи надлишків та необробленої поверхні. Рекомендується почекати 20 хвилин (при 20°C) для повного випаровування водної фази і, таким чином, отримати однорідну захисну плівку. Після випаровування, надлишок мастила слід усунути за допомогою губки або тканини. Для нанесення на форми невеликих розмірів та/або складних форм рекомендується натирати поверхню форми за допомогою тканини після нанесення та випаровування водної фази.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу

Sika® Separol®-41 W
Серпень 2025, Версія 01.01
021405021000000406

SikaSeparol-41W-uk-UA-(08-2025)-1-1.pdf

