

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Надміцний поліуретаново-каучуковий підкладочний шар

ОПИС

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H це гумовий шумопоглинаючий шар. Виготовляється шляхом склеювання гумової крихти з поліуретановим в'язучим.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H це гумова шумопоглинаюча підкладка, яка використовується для поглинання ударів і звуків в асортименті підлогових покриттів Sika ComfortFloor®.

Примітка:

- Матеріал можуть використовувати лише досвідчені фахівці.

- Матеріал можна використовувати лише всередині приміщень.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Дуже висока довговічність
- Хороша гнучкість
- Дуже хороша ударостійкість
- Ефективне шумопоглинання
- Легкий в застосуванні

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Пакування	1 рулон 24 м ²
	Ширина рулону	1,5 м
	Довжина рулону	16 м
	Вага рулону	66 кг
	Діаметр рулону	0,2 м

Зверніться до діючого прайс-листа для доступних варіантів упаковки.

Вид / Колір	Чорний
Термін придатності	5 років з дати виробництва
Умови зберігання	Матеріал слід зберігати в оригінальній, невідкритій та непошкодженій герметичній упаковці в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди перевіряйте упаковку.
Товщина шару	4 мм
Густина площі	2,7 кг/м ²

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	Максимум	+30 °C
	Мінімум	+10 °C

Відносна вологість повітря	Максимум	80 %
Точка роси	Остерігайтеся утворення конденсату. Температура основи і незатверділого матеріалу, що наноситься, повинна бути принаймні на +3 °C вище точки роси, щоб зменшити ризик утворення конденсату або появи плям на поверхні покриття. Низькі температури та висока вологість підвищують ймовірність появи плям.	
Температура основи	Максимум	+30 °C
	Мінімум	+10 °C

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Зверніться до наступних інструкцій:

- Sika Method Statement - Sikafloor® і Sikagard® оцінка та підготовка поверхонь
- Sika Method Statement - Змішування та нанесення Sikafloor® та Sikagard®

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтованих передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукту на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

ПІДГОТОВКА ШВИВ І ТРИЩИН

Будівельні шви та існуючі статичні поверхневі тріщини в основі потребують попередньої підготовки перед нанесенням основного покриття. Використовуйте смоли Sikadur® або Sikafloor®.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Цементна основа (бетон / стяжка) повинна бути міцною і мати достатню міцність на стиск (мінімум 30 Н/мм²) з мінімальною межею міцності на відрив 1,5Н/мм².

Основа повинна бути чистою, сухою і вільною від будь-яких забруднень, таких як бруд, олія, жир, старі покриття і пухкі матеріали.

НАНЕСЕННЯ

1. Розкатайте рулон по вологому клеї Sikafloor® Comfort.
2. Коли клей Sikafloor® Comfort Adhesive стане липким, використовуйте валик для килимів і лінолеуму вагою 20 кг, щоб втиснути матеріал у клей. Для отримання більш детальної інформації зверніться до технічного паспорта продукту для клею Sikafloor® Comfort Adhesive.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikafloorComfortRegupol-6015H-uk-UA-(02-2025)-2-1.pdf