BUILDING TRUST

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaRoof® Welding Cord PVC

Зварювальний ПВХ-корд для системи кріплення периметрів Sarnabar®

ОПИС

SikaRoof® Welding Cord PVC це корд із екструдованого ПВХ-П. Він використовується разом із рейкою Sarnabar® для системи кріплення мембрани вздовж периметрів.



ЗАСТОСУВАННЯ

SikaRoof® Welding Cord PVC використовується для кріплення вздовж периметрів у покрівельних системах з механічним кріпленням, а також у баластних системах з метою запобігання проковзування мембрани.
Зверніть увагу:

- Цей продукт не можна використовувати в регіонах, де середньомісячна мінімальна температура нижча за -30 °C. Постійна температура навколишнього середовища під час використання не повинна перевищувати +50 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Придатний для зварювання гарячим повітрям

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Полівінілхлорид (ПВХ-п)
Пакування	Пластиковий контейнер Інформацію про доступні варіанти пакування див. чинний прайс-лист.
Термін придатності	5 років з дати виготовлення
Умови зберігання	Продукт слід зберігати в оригінальному, нерозкритому та неушкодженому герметичному пакуванні в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди дотримуйтесь вказівок на пакуванні.
Довжина	(150 ± 1) м
Діаметр	(4 ± 0,2) мм
Вага одиниці	(18 ± 1,8) г/м

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	Максимум	+60 °C
	Мінімум	-20 °C
Температура основи	Максимум	+60 °C
	Мінімум	-30 °C

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи

Залежно від конструкції даху, рекомендуємо розглянути можливість використання таких матеріалів:

- Sarnafil® G 410
- Sarnafil® S 327
- Sikaplan® G
- Sikaplan® VG
- Sikaplan® VGWT
- Sikaplan® SG
- Sikaplan® SGmA

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Інструкція з монтажу: Посібник з застосування Sarnafil® TG/TS - Sarnafil® G/S

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Цей продукт відноситься до продуктів, які зазначені у статті 3 Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH). Він не містить речовин, які виділяються із складу в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах використання. Згідно статті 31 того ж положення для виводу продукта на ринок, транспортування або використання паспорт безпеки не потрібен. Для безпечного використання дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому паперовому носії даних. Опираючись на наші поточні знання, цей виріб не містить SVHC (речовин, що представляють особливу стурбованість), як зазначено у Додатку XIV Регламенту REACH, або в списку речовин, опублікованих Європейським Агентством з хімічних речовин у концентраціях понад 0,1%.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

ВАЖЛИВО

Строго дотримуйтесь інструкцій з монтажу

Слід строго дотримуватися процедур монтажу, визначених у Технологічних регламентах, посібниках з експлуатації та робочих інструкціях, які завжди мають бути адаптовані до фактичних умов на об’єкті.

ВАЖЛИВО

Укладання кваліфікованим персоналом

Укладання цього продукту має здійснювати виключно фахівець, який пройшов навчання або отримав сертифікат компанії Sika. Крім того, фахівець повинен мати досвід роботи з даним видом нанесення.

ВАЖЛИВО

УФ- або атмосферні впливи

Цей продукт не витримує тривалого впливу ультрафіолетового випромінювання та атмосферних впливів.

1. За додатковою інформацією звертайтеся до служби технічної підтримки компанії Sika.

Застосування при температурі нижче +5 °C

Примітка: У разі монтажу при температурі навколишнього середовища нижче +5 °C може бути обов’язковим вжиття спеціальних заходів з міркувань безпеки відповідно до національних нормативних вимог.

Примітка: Монтаж супутніх товарів, таких як контактні клеї або засоби для очищення, можливий лише за температури вище +5 °C. Див. відповідні Технічні карти матеріалів.

1. Для зварювання корду використовуйте трубчасту насадку Leister Triac PID діаметром 5 мм та насадку для швидкого зварювання діаметром 4 мм.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна
03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua