

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# Sikalastic® P 629

(formerly MSeal P 629)

Полімерний модифікований адгезійний шар для укладання асфальтобетону в системі гідроізоляції мостового полотна

### ОПИС

Sikalastic® P 629 - це однокомпонентна адгезійна суміш на основі спеціально розроблених полімерів для використання з гарячими асфальтобетонними покриттями для поліпшення їх адгезії до системи гідроізоляції мостового полотна на основі поліуретану. Sikalastic® P 629 допомагає зробити з'єднання гідроізоляційної мембрани та асфальтобетонного покриття монолітним.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Sikalastic® P 629 є частиною системи гідроізоляції мостового полотна. Застосовується як адгезійний шар на поліуретановий праймер Sikalastic® P 628 перед укладанням гарячого асфальтобетону.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Відмінна адгезія: Допомагає створити монолітну конструкцію.
- Добре розтікається: легко укладається за допомогою відповідного обладнання.
- Низька температура розм'якшення: можливість укладати асфальтобетон при різних температурах.
- Відмінне подовження: Запобігає утворенню тріщин.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Sikalastic® P 629 постачається у 10 кг пластикових відрах.
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва
Умови зберігання	Матеріал необхідно зберігати в оригінальній, невідкритій та непошкодженій упаковці в сухому приміщенні при температурі від +15 °C до +25 °C. Не піддавати дії прямих сонячних променів. Завжди звертайтеся до інформації яка зазначена на упаковці.
Колір	чорний
Густина	1,00 - 1,05 г/см <sup>3</sup>

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	1,0 кг/м <sup>2</sup>
---------	-----------------------

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ОБМЕЖЕННЯ

1. Уникайте опіків при роботі з матеріалом, будь ласка, одягайте спецодяг з довгими рукавами, захисну маску, захисні окуляри, рукавички та інші засоби захисту.
2. Зберігайте матеріал у сухому, прохолодному та темному місці.
3. У разі потрапляння в очі негайно ретельно промийте їх чистою водою, а потім зверніться за професійною медичною допомогою.
4. У разі потрапляння на шкіру негайно очистити і охолодити, а потім звернутися за професійною медичною допомогою. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до паспорта безпеки матеріала (MSDS).

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### НАНЕСЕННЯ

Sikalastic® P 629 наноситься на поліуретановий промотор адгезії Sikalastic® P 628 після висихання Sikalastic® P 628. Поверхня повинна бути очищена від бруду і масла, якщо вони були потрапили до нанесення Sikalastic® P 629. Перед нанесенням Sikalastic® P 629 на відшліфовану поверхню Sikalastic® P 628 розплавити до температури вище 230°C. Під час розплавлення Sikalastic® P 629 слід дотримуватися обережності, щоб уникнути часткового нагрівання і забезпечити рівномірне і правильне нагрівання. Температура нагріву ні в якому разі не повинна перевищувати 250°C. Гарячий Sikalastic® P 629 слід рівномірно нанести на заґрунтовану основу за допомогою пензля з жорсткою щетиною.

#### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу  
Sikalastic® P 629  
Вересень 2024, Версія 02.01  
02070600000002061

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikalasticP629-uk-UA-(09-2024)-2-1.pdf

