

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# Sika® Separol® W-320

Економічне мастило для форм і опалубок на водній основі

### ОПИС

Sika® Separol® W-320 готове до застосування мастило, на основі водної емульсії мінеральних рафінованих мастил, яке не містить розчинників.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Separol® W-320 застосовується в якості мастила для форм і опалубок на будівельних майданчиках і в заводських умовах при виробництві ЗБВ.

Sika® Separol® W-320 була розроблена для:

- гладких неабсорбуючих опалубок;
- абсорбуючих опалубок;
- опалубок і форм, що піддаються тепловій обробці (до + 70°C);
- підходить для текстурованих опалубок.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Sika® Separol® W-320 має такі характеристики:

- низька в'язкість;
- відмінне нанесення на вертикальні поверхні;
- самовирівнювання після нанесення;
- високі поровиводящі властивості в зоні контакту бетону з поверхнею опалубки;
- відсутність виділень горючих і легкозаймистих парів;
- відсутність смоляних відкладень;
- зниження налипання пилу на оброблену опалубку;
- безпека для технічного персоналу.

Переваги Sika® Separol® W-320:

- проста і безпечна розпалубка;
- висока якість лицьової поверхні бетону, без погіршення його властивостей;
- немає зниження якості бетону на поверхні;
- захист опалубки від передчасного зносу і корозії.

### НОРМИ / СТАНДАРТИ

Sika® Separol® W-320 перевіряється відповідно до внутрішніх процедур тестування Sika®.

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Водна емульсія мінеральних рафінованих олій
Пакування	Каністри: 20 л, Бочки : 210 л., Контейнери: 1000 л.
Вид / Колір	Рідина молочного кольору

<b>Термін придатності</b>	6 місяців від дати виготовлення, якщо рідина правильно зберігається в оригінальній нерозкритій упаковці.
<b>Умови зберігання</b>	Захищати від морозу, прямого сонячного проміння та забруднення. Зберігати при температурі від +5°C до +35°C.
<b>Густина</b>	0,97 кг/дм <sup>3</sup> (при +20°C).

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

<b>Витрата</b>	~ 140 м <sup>2</sup> / кг (7 г / м <sup>2</sup> ) для неабсорбуючої опалубки
<b>Зовнішня температура повітря</b>	+5°C мін. / +50°C макс.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### НАНЕСЕННЯ

Перед початком роботи Sika® Separol® W-320 необхідно ретельно перемішати. Не допускається розведення або змішування Sika® Separol® W-320 з іншими матеріалами.

Sika® Separol® W-320 наноситься тонким шаром на попередньо очищену від бруду і бетону поверхню опалубки за допомогою пульверизатора, пензля або валика. Отримана в результаті плівка повинна бути витримана протягом 20 хвилин (при + 20°C) для поліпшення властивостей мастила. Оброблену за допомогою Sika® Separol® W-320 опалубку легко відрізнити від необробленої по маслянистому блиску.

Слід уникати нанесення надмірної кількості мастила, утворюються згустки і потьоки. Слід видалити надлишки мастила ганчіркою або губкою.

### ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

### МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших позицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

#### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу  
Sika® Separol® W-320  
Лютий 2018, Версія 01.01  
021405021000000160

SikaSeparolW-320-uk-UA-(02-2018)-1-1.pdf

