

# Sika Ecran M0

## Негорючий екран

<b>Опис</b>	Sika Ecran M0 – це негорючий рулонний матеріал, який захищає ПВХ-мембрани SikaPlan і Sarnafil. Sika Ecran M0 це склотканина, що покрита поліуретаном із вмістом антипіренів у масі матеріалу.
-------------	--

<b>Використання</b>	Sika Ecran M0 використовується на будівлях, які мають нормовану межу вогнестійкості і забезпечує захист горючих елементів.
---------------------	--

<b>Характеристики / Переваги</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Простота і швидкість укладання</li><li>■ Не розкладається</li><li>■ Стійкий до механічних впливів</li><li>■ Пожежна класифікація: M0</li></ul>
----------------------------------	--

### Дані про матеріал

#### Форма

<b>Колір</b>	Поверхня: сірий Нижня частина: білий
--------------	---

<b>Пакування</b>	Рулони, що мають індивідуальне пакування. Пакувальна одиниця: рулон 52,50 м <sup>2</sup> (50 x 1,05 м) Вага рулону: 23.00 кг
------------------	--

#### Зберігання

<b>Умови зберігання</b>	Рулони зберігаються в горизонтальному положенні в сухом і рівному місці. Не складати рулони в штабель при зберіганні і транспортуванні.
-------------------------	--

<b>Термін придатності</b>	Матеріал не має терміну придатності при умові правильного зберігання.
---------------------------	---

### Технічні дані

<b>Основа</b>	Склотканина з поліуретановим двохстороннім покриттям із вмістом антипіренів у масі матеріалу
<b>Довжина</b>	50.00 м
<b>Ширина</b>	1.05 м
<b>Товщина</b>	0.35 мм
<b>Питома вага</b>	430 г/м <sup>2</sup>



<b>Міцність на розрив:</b>		EN 1421
<b>поздовжня</b>	400 Н/50 мм	
<b>поперечна</b>	250 Н/50 мм	

<b>Вогнестійкість</b>	M0 (Найвища потужність нагрівання: 2240 кДж/кг)	EN 1716
-----------------------	--	---------

## Інформація про систему

<b>Конструкція системи</b>	Сумісність матеріалів: ПВХ-мембрани Sikaplan® і Sarnafil®
----------------------------	---

## Деталі використання

<b>Спосіб укладання</b>	<p>Дивись відповідні інструкції з укладання і використання мембран Sikaplan® і Sarnafil®.</p> <p>Sika Ecran M0 повинна укладатися на чисті і сухі мембрани.</p> <p>Листи укладають встик, без напусток. Краї приварюють до мембрани гарячим повітрям з використанням автоматичних або ручних фенів. Температура повітря для спаювання: ~500°C</p> <p>Біля світлових ліхтарів чи протипожежних стін Sika Ecran M0 повинен бути заведеним на вертикальну площину на висоту 5 см і привареним ручним феном.</p> <p>Sika Ecran M0 не є гідроізоляційним матеріалом. Для того, щоб не допустити накопичення води між мембраною і екраном, слід залишати непроварені ділянки нижче по ухилах (10 см непроварених через кожні 1,5 м проварених ділянок).</p>
-------------------------	---

<b>Умови використання/ Обмеження</b>	<p>Всі роботи повинні проводитися підрядниками сертифікованими Сіка.</p> <p>Температурні обмеження при укладці: Температура основи: -25 °C min. / +60 °C max. Температура повітря: -15 °C min. / +60 °C max.</p> <p>Використання деяких допоміжних матеріалів, на пр. контактних стрічок і праймерів має обмеження до +5 °C. Будь ласка, ознайомтесь з відповідними Технічними картами матеріалів.</p>
--------------------------------------	--

## Зауваження

Всі технічні дані наведені на основі лабораторних тестів. Реальні характеристики можуть варіюватися з незалежних від нас причин.

## Вказівки з техніки безпеки

Для отримання інформації і поради стосовно безпечної обробки, зберігання і утилізації хімічних продуктів, користувачі повинні звертатися до останньої версії Технічної карти безпеки матеріалу, яка вміщає фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, що пов'язані з безпекою.

## Юридичні вказівки

Інформація, і, зокрема, рекомендації, що відносяться до способу використання і кінцевого застосування продукції «Сіка», надаються добросовісно, на основі існуючих досвіду та знань компанії «Сіка» про продукцію, при умові належного зберігання продукції, поводження з нею і використаня в нормальних умовах у відповідності з рекомендаціями компанії «Сіка». На практиці, відмінності між матеріалами, підготовчим шаром і фактичними умовами місця, в якому використовується продукція, можуть унеможливити можливість надання будь-якої гарантії стосовно придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всякую відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, в зв'язку з, чи із наданих рекомендацій, чи інших пропозицій. Користувач продукції зобов'язаний випробувати її придатність для дійсної мети і намірів споживача. Компанія «Сіка» залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Право власності третіх сторін повинно бути дотриманим. Всі замовлення приймаються у відповідності з діючими умовами продажу і поставок. Користувачі повинні завжди використовувати найостаннішу версію Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії котрої будуть надаватися за їхньою вимогою.



Сіка Україна,  
Україна  
03022 м. Київ  
вул. Смольна, 9-Б.

Тел.: +380 44 492 94 19  
Факс: +380 44 492 94 18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

