

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Separol®-540 Vegetable

Мастило для опалубки із відтермінованою дією - рослинне

ОПИС

Sika® Separol®-540 Vegetable - готове до використання мастило для опалубки та форм, рослинного походження, потребує витримки. Дає змогу отримати:

- високоякісну лицеву поверхню бетону
- незначний вплив на екологію та здоров'я аплікаторів завдяки біорозкладним компонентам
- легке нанесення у широкому діапазоні температур

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Separol®-540 Vegetable застосовується як мастило для опалубки при монолітному будівництві та на заводах ЗБВ:

- для звичайного віброущільненого бетону та СУБС
- допустима температура опалубки - до 70°C
- для сталевих і дерев'яних опалубок (проконсультуйтеся з технічним відділом перед застосуванням на опалубці з інших матеріалів)

Sika® Separol®-540 Vegetable несумісне з пластиком.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- може застосовуватись на більшості типах опалубок для отримання високоякісної поверхні бетону
- видалить залишки бетону та наліт перед нанесенням
- не залишає слідів на поверхні бетону після розформування
- не перешкоджає нанесенню покриттів та фарб на бетон (визначення придатності основи є відповідальністю користувача).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	<ul style="list-style-type: none"> ▪ канистра 20 л ▪ бочка 210 л ▪ контейнер 1000 л
Вид / Колір	Від світло-жовтого до коричневого
Термін придатності	3 роки від дати виробництва при зберіганні у оригінальній непошкодженій тарі
Умови зберігання	<ul style="list-style-type: none"> ▪ зберігати за температури від -5 до +35°C ▪ згідно вимог Паспорту безпеки матеріалу.
Густина	0,885 ± 0,010 при 20°C
Точка спалаху	> 61°C
Витрата	1 літра Sika® Separol®-540 Vegetable вистачає для покриття від 40 до 60 м ² опалубки залежно від її стану та умов середовища

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Дане мастило може бути нанесене за допомогою:

- щітки
- валика
- розпилювача з мінімальним тиском 3 бар

НАНЕСЕННЯ

- Sika® Separol®-540 Vegetable не потрібно розбавляти
- температура опалубки: від -5°C до +70°C
- нанесення має бути рівномірним, надлишки можуть стікати з вертикальних поверхонь
- приберіть надлишки мастила за допомогою сухої ганчірки або губки
- Sika® Separol®-540 Vegetable потрібно наносити за 24 години перед вкладанням бетонної суміші, особливо при високій температурі опалубки
- після нанесення на опалубку складної форми або невеликих розмірів, рекомендуємо протерти поверхню сухою тканиною.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua