

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® ADPrep

Активатор адгезії на основі розчинника для клеїв SikaFast®

ОСНОВНІ ДАНІ ПРОДУКТУ (ДОДАТКОВІ ЗНАЧЕННЯ ДИВІТЬСЯ В ПАСПОРТІ БЕЗПЕКИ)

Хімічна основа	На основі розчинника
Колір (CQR001-1)	Безбарвний, прозорий
Температура застосування	5 – 40 °C
Метод застосування	стандартний витирати (тільки) тканинним, безворсовим паперовим рушником тільки для поліаміду пензель (товстий шар)
Витрати	в залежності від пористості Стандарт: 50 мл/м² Поліамід: 100 – 200 мл/м²
Час висихання	стандартний ≥ 15 °C 1 хвилина стандартний < 15 °C 3 хвилини на поліаміді ≥ 15 °C 10 хвилин на поліаміді < 15 °C 20 хвилин максимум 24 години
Термін придатності	12 місяців ^A

CQR = Корпоративна Процедура Якості

^A) зберігати в закритій тарі в сухому місці за температури ≤ 25 °C

ОПИС

Sika® ADPrep безбарвний промотор адгезії на основі розчинника.

Він спеціально розроблений для підготовки основи перед нанесенням клеїв SikaFast®.

Переваги продукту

- Легко наноситься
- Підходить для різних основ
- Короткий час висихання

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® ADPrep використовується для поліпшення адгезії на таких основах, як метали і пластик, перед нанесенням клеїв SikaFast®.

Цей продукт призначений лише для досвідчених професійних користувачів. Для забезпечення адгезії та сумісності матеріалів необхідно провести випробування на реальних основах і в реальних умовах.

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхні повинні бути чистими, сухими, без жиру, масла, пилу і забруднень. Адгезію до основи можна покращити, додавши та/або комбінуючи процеси попередньої обробки, такі як шліфування та очищення. Можливі засоби для чищення: Sika® Remover-208 або Sika® Cleaner P.

Застосування

Протріть поверхні склеювання чистим безворсовим паперовим рушником, змоченим (але не мокрим) засобом Sika® ADPrep. У випадку поліаміду нанесіть пензликом. Ніколи не занурюйте рушник або щітку в активатор. Протирайте поверхню лише чистою стороною рушника. Не змочуйте один і той самий паперовий рушник двічі і часто змінюйте його. Sika® ADPrep слід застосовувати помірно, оскільки надлишок активатора може призвести до порушення адгезії. Якщо попередньо оброблена ділянка не приклеїлася протягом максимального відкритого часу, процес активації необхідно повторити (тільки один раз). Ідеальна температура нанесення і поверхні від 15 °C до 25 °C. Витрата і спосіб нанесення залежить від специфіки основи. Щільно закривайте контейнер відразу після кожного використання.

ВАЖЛИВО

Sika® ADPrep містить розчинник, який може затемнити поверхню деяких свіжонанесених фарб. Необхідно провести попередні випробування. Ніколи не наносити на пористі основи, оскільки вони можуть не повністю висохнути і перешкоджати полімеризації клею або герметика. За необхідності захистити сусідні поверхні шляхом маскування. Утилізувати продукт приблизно через два місяці після відкриття при частому використанні або через три місяці при нечастому використанні. Банки по 30 мл призначені тільки для одноразового нанесення. Ніколи не розбавляйте і не змішуйте Sika® ADPrep з будь-якими іншими речовинами.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цьому документі, надається лише для загального ознайомлення. Консультації щодо конкретних застосувань можна отримати за запитом у технічному відділі Sika Industry. Копії наступних публікацій доступні за запитом:

- Паспорти безпеки

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПАКУВАННЯ

Банка	30 мл 250 мл
-------	-----------------

ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЇ ПРОДУКТУ

Всі технічні дані в даному документі базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючу Карту матеріалу з безпеки, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

