




# SCHÖNOX FP

Однокомпонентна шпаклювальна ґрунтовка з вирівнювальними властивостями для ґрунтування та заповнення за один робочий цикл. Також запобігає проникненню самовирівнювальних сумішей у шви дерев'яних основ та шви старого керамічного покриття. Рішення для швидкого ремонту в поєднанні з армувальними сітками SCHÖNOX для стабілізації основ.



## Характеристики матеріалу

- EMICODE EC 1PLUS: дуже низький рівень викидів органічних сполук
- однокомпонентна
- не містить розчинників відповідно до TRGS 610 легко змішується, без ефекту загущення після змішування
- регульована консистенція
- хороша адгезія майже до всіх основ
- швидке висихання
- легкість у нанесенні
- не прилипає до шпателя
- модифікована синтетичними смолами
- тонкодисперсна
- для внутрішніх та зовнішніх робіт підходить для нанесення на основу підлоги
- теплі підлоги
- низький вміст хроматів згідно з REACH

## Застосування

### SCHÖNOX FP призначена як шпаклівка -ґрунтовка:

- у поєднанні з армувальною сіткою SCHÖNOX для перекриття тріщин
- для покращення адгезії на різних старих основах
- як ґрунтовка для поліпшення адгезії на гладких і щільних основах
- як ґрунтовка для утримання вологи в самовирівнювальних сумішах (наноситься суцільним шаром)
- влаштування системи електричної теплої підлоги на армувальній сітці
- приклеювання плит SCHÖNOX EDP - розділювальні плити

## Основи

### SCHÖNOX FP застосовується в середині приміщень, наприклад, на таких поверхнях, як:

- дерев'яні основи
- старі основи, такі як керамічна плитка, природні камені та мозаїчна підлога
- достатньо відшліфовані мастичні асфальтобетонні стяжки
- старі основи з залишками старого водостійкого клею
- стабільні старі покриття

- магнезальні стяжки
- бетон
- цементні та модифіковані цементні стяжки

## Вимоги до основи

- Достатня міцність, несна здатність, стабільність розмірів і постійна вологість.
- Без будь-яких забруднень, що знижують адгезію, наприклад, пилу, бруду, мастила, жиру та сипучих часток.
- Старі покриття, цементне молоко та інші види забруднень слід видалити за допомогою відповідних процедур, таких як шліфування, абразивне чищення, мастило, жиру та сипучих часток.
- Старі водостійкі клеї слід видалити механічним способом.
- При подальшому укладанні покриттів цементні стяжки повинні мати залишкову вологість  $\leq 2,0$  CM-% (стяжки з підігрівом  $\leq 1,8$  CM-%), сульфатні стяжки повинні мати вологість  $\leq 0,5$  CM-% (стяжки з підігрівом  $\leq 0,3$  CM-%).
- Шари водорозчинних клеїв, наприклад, сульфатних, необхідно видалити механічним способом. Залишки клею, що залишилися, заґрунтувати ґрунтовкою SCHÖNOX HP RAPID.
- Старі водостійкі клеї слід видалити механічно, наскільки це можливо.
- Старі підлоги, такі як керамічна плитка, слід ретельно очистити та відшліфувати.
- OSB потрібно інтенсивно відшліфувати.
- Приміщення в будинках без цокольного поверху повинні бути ізольовані від підвищеної вологості відповідно до стандарту.

## Пропорція змішування

- На 15,0 кг SCHÖNOX FP приблизно 2,7 - 3,3 л води

Завдяки можливості змінювати пропорцію змішування, консистенцію матеріалу можна відрегулювати для потрібної задачі.

## Технічні дані

- Життєздатність: прибіл. 30 хвилин при 20 °C
- Температура нанесення: не нижче +5 °C (температура основи)
- Витрата матеріалу: приблизно 400 - 800 г/м<sup>2</sup> залежно від шорсткості поверхні та інструменту для нанесення. Прибіл. 1,2 кг/м<sup>2</sup> у поєднанні з сіткою SCHÖNOX RENOTEX
- Готовність до вирівнювання: залежить від товщини шару 60 - 180 хвилин

Всі значення є приблизними і залежать від кліматичних умов.



# SCHÖNOX FP

## Рекомендації щодо застосування

- Використовуючи чисту ємність, додайте SCHÖNOX FP в холодну чисту воду. Рекомендується використовувати міксер з частотою обертання 600 об/хв.
- Не змішуйте більше матеріалу, ніж можна використати протягом 30 хвилин.
- Наносити SCHÖNOX FP шпателем, кельмою або пензлем.
- Захищати шари SCHÖNOX FP від впливу високих температур навколишнього середовища, прямих сонячних променів і протягів.
- Очищати інструменти у воді відразу після використання.

## Пакування

- Паперовий мішок 15,0 кг з ручкою

## Зберігання

- Зберігати SCHÖNOX FP в прохолодних, сухих умовах.
- Термін зберігання 1 рік (у закритій упаковці).
- Відкриті упаковки слід закривати і якнайшвидше використовувати.

## Утилізація

- Повністю спорожнити упаковку та утилізувати відповідно до вимог законодавства
- Утилізація залишків матеріалу, забрудненої води та тари з залишками матеріалів здійснюється згідно з місцевими нормами та правилами.

## EMICODE

- EC 1<sup>PLUS</sup> : дуже низький рівень шкідливих викидів

## GISCODE

- ZP1 - цементні вироби з низьким вмістом хромату

## Інструкції

- Вся інформація стосується стандартних умов.
- SCHÖNOX FP містить цемент. При контакті з вологою має лужну реакцію, тому захищайте шкіру, очі та органи дихання. Не вдихати пил. У разі контакту негайно промити великою кількістю води.

У випадку з очима зверніться за додатковою медичною консультацією.

- Будь ласка, дотримуйтесь відповідних інструкцій щодо використання додаткових матеріалів. У разі виникнення сумнівів ми рекомендуємо отримати додаткову інформацію від виробника.
- Застосовуйте вимоги відповідних чинних стандартів, інструкцій та паспортів.

Необхідно дотримуватись відповідних рекомендацій, вказівок, правил DIN та паспортів безпеки, а також визначених архітектурних та інженерних норм. Ми гарантуємо, що наша продукція виходить із фабрики в ідеальному стані. Хоча наші рекомендації щодо використання засновані на тестах і практичному досвіді, вони можуть надати лише загальні вказівки без будь-яких гарантій щодо характеристик продукту, оскільки ми не маємо впливу на умови на місці, виконання робіт або метод обробки. Цей паспорт продукту замінює всі попередні видання.



The Sika management system is certified to ISO

9001 and 14001 by SGS

**Сіка Україна**

**03038, м. Київ**

**вул. Миколи Грінченка, 4**

**Тел.: +38 044 492 94 19**

**Факс: +38 044 492 94 18**

**www.sika.ua**