

Система	<u>Сталь після ручного очищення:</u> 1 x SikaCor® Aktivprimer Rapid 1 - 2 x верхніх шари Загальна товщина сухої плівки: Мін. 200 µm
	<u>Нерж.сталь, гальваніка після свіп-бластингу і алюміній:</u> 1 x SikaCor® Aktivprimer Rapid 1 - 2 x верхніх шари
	<u>Сталь очищена до Sa 2 ½:</u> 1 x SikaCor® Aktivprimer Rapid 1 - 2 x верхніх шари
	Для атмосферних впливів рекомендуємо SikaCor®-6630 High Solid в якості верхнього шару. Примітка: У випадку неможливості очищення гальваніки свіп-бластингом, в якості праймера слід приймати SikaCor®-6630 Primer!

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Розчинник	При необхідності можна додати макс. 2 % Sika® Thinner S для адаптації в'язкості.	
Витрата	Теоретична витрата матеріалу/VOC без втрат для середньої товщини сухої плівки:	
	Товщина сухої плівки	80 µm
	Товщина мокрої плівки	130 µm
	Витрата	~0,215 кг/м ²
VOC	~46,9 г/м ²	
Температура матеріалу	Мін. + 5°C	
Відносна вологість повітря	Макс. 85 %, за винятком того, коли температура поверхні значно вища ніж температура точки роси, яка повинна бути щонайменше на 3°C вищою від точки роси.	
Температура основи	Мін. + 5°C	
Ступінь висихання 6	Товщина сухої плівки	(ISO 9117-5)
	80 µm	
	+ 5°C після	4 год.
	+ 20°C після	3 год.
Час очікування / Перекриття	<u>Між шарами ґрунтування:</u> Після досягнення стадії висихання 6 (див. вище)	
	<u>Між SikaCor® Aktivprimer Rapid і 1-комп. покриттями:</u> Мін. 1 день при + 20°C	
	<u>Між SikaCor® Aktivprimer Rapid і SikaCor® ZP Primer:</u> Мін. 3 дні при + 20°C	
Час висихання	Час повного висихання В залежності від товщини шару і температури час повного висихання як правило досягається впродовж декілької днів. В залежності від місцевих умов повне висихання з верхнім шаром досягається впродовж 1 - 2 тижнів.	

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Ручне очищення від іржі:

Очистити поверхню дротяною щіткою, болгаркою до ступені очищення від St 2 до St 3 згідно з ISO 12944-4.

Сталь:

Піскоструминне очищення до Sa 2 ½ згідно з ISO 12944.

Гальвановані поверхні:

Свіп-бластинг до досягнення сірої поверхні з рівномірною шорсткістю.

Нерж. сталь і алюміній:

Основа повинна бути без бруду, олій, мастил і продуктів корозії.

Ремонтні покриття:

У випадку, коли старі покриття мають добру адгезію, достатньо обережного очищення поверхні. Ламкі частки слід видалити, дефектні ділянки слід очистити до PSa 2 ½, PМа чи PSt 2 і погрунтувати матеріалом SikaCor® Aktivprimer Rapid.

Для забруднених поверхонь рекомендуємо очищення матеріалом SikaCor® Wash.

ПЕРЕМІШУВАННЯ

SikaCor® Aktivprimer Rapid доставляються готовими до використання. Перед нанесенням слід ретельно перемішати.

НАНЕСЕННЯ

Спосіб нанесення має основний вплив на досягнення рівномірної товщини і вигляду покриття. Нанесення розпиленням зазвичай дає найкращі результати. Задана товщина сухої плівки досягаються з використанням процесу безповітряного розпилення. Додавання розчинників зменшує тиксотропність і товщину сухої плівки. При нанесенні пензлем або валком, може знадобитися додаткове нанесення для досягнення необхідної товщини покриття в залежності від конструкції, місцевих умов і кольору. В залежності від стану основи перед початком проведення фарбувальних робіт рекомендуємо провести нанесення пробних полів для перевірки відповідності обраного методу нанесення.

Пензель чи валок

- Для отримання ефективного шару ґрунтування необхідно добре змочування і пенетрація, найкращий результат досягається при використанні теплої чи підібної щітки.
- При нанесення пензлем товщина сухої плівки 40 - 60 µm на шар

Напилення під високим тиском:

- Розмір сопла 1,5 - 2,0 мм
- Тиск 4 - 6 бар

Безповітряне напилення:

- Тиск мін. 180 бар
- Розмір сопла 0,38 - 0,53 мм (0,015 - 0,021 мм)
- Кут напилення 65° - 80°
- Товщина сухої плівки 60 - 80 µm на шар напилення

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

SikaCor® Cleaner

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ДИРЕКТИВА 2004/42/СЕ - ОБМЕЖЕННЯ ВИКИДІВ ЛОС

Для матеріалів категорії IIA / i, Type SB, максимальний допустимий вміст VOC за директивою 2004/42/ЕС є 500 г/л (ліміт 2010). Максимальний вміст SikaCor® Aktivprimer Rapid знаходиться нижче ніж 500 г/л в готовому до використання продукті.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право зміню-

вати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua



Технічна карта матеріалу
SikaCor® Aktivprimer Rapid
Лютий 2018, Версія 02.01
020601000120000007

SikaCorAktivprimerRapid-uk-UA-(02-2018)-2-1.pdf

