

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

## Sika® Antisol® E

Засіб для забезпечення догляду за бетоном

## ОПИС

Sika® Antisol® E - це біла рідина, на основі емульсії парафінів, забезпечує після нанесення на поверхню свіжого бетону, вологий догляд за його тужавінням. Запобігає випаровуванню води з поверхні свіжого бетону. Матеріал готовий до використання.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Великі площі відкритого бетону, такі як:

- Автомобільні дороги та траси
- Злітно-посадкові смуги
- Дахові покриття
- Ангари та зони для завантаження
- Підпірні стіни
- Попередньо напружені структури
- Зрошувальні канали
- Інженерні структури загального призначення
- Промислові плити для підлоги

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Загалом покращує зовнішній вигляд
- Зменшує розтріскування
- Забезпечує досягнення необхідної міцності
- Зменшує усадку
- Контролює гідратацію цементу
- Зменшує утворення пилу
- Підвищує стійкість до замерзання / відтавання
- Є вигідним на фоні інших високовартісних методів затвердіння

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	25 кг. каністра 200 кг. бочка
Вид / Колір	Біла рідка пігментована емульсія
Термін придатності	6 місяців з дати виготовлення
Умови зберігання	Продукт повинен зберігатися в оригінальній, закритій та неушкодженій герметичній упаковці в сухих умовах при температурі від +5 ° С до +30 ° С. Завжди дотримуйтесь інструкцій на упаковці.
Густина	~0,98 ± 0,05 кг/л

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

### Витрата

0,15–0,20 кг/м<sup>2</sup>

Споживання залежить від швидкості вітру, температури та вологості повітря під час нанесення. Ці цифри є теоретичними і не враховують, використання додаткових матеріалів через пористість поверхні, профіль поверхні, варіації рівня чи витрат.

### Обладнання

- Ручний або моторизований розпилювач
- Придатність обладнання повинна бути перевірена перед використанням
- Очистіть усі інструменти та обладнання для нанесення одразу після використання.
- Затверділий матеріал можна видаляти лише механічним способом.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Бетонна поверхня не повинна містити воду. Випаровування поверхневих вод може зайняти від 30 хв. до 2 годин, залежно від температури та співвідношення вода / цемент.

### НАНЕСЕННЯ

Перед нанесенням ретельно перемішайте суміш, щоб забезпечити повне розсіювання твердих речовин. Нанесіть спрей таким чином, щоб повністю покрити бетонну поверхню. Підтримуйте тиск у обладнанні для нанесення, щоб забезпечити постійне розпилення.

### ОБМЕЖЕННЯ

- Для запобігання блокуванню насадки, регулярно очищайте розпилювальне обладнання під час нанесення.
- Після застосування захистіть від дощу щонайменше на 2–3 годин, залежно від умов навколишнього середовища.
- Sika® Antisol® E необхідно видалити перед нанесенням будь-яких додаткових стяжок або покриттів.

### ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

### МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

Зауважте, що зважаючи на конкретні місцеві норми, заявлені дані та рекомендовані способи вико-

ристання цього продукту можуть відрізнятися в залежності від країни. Зверніться до місцевої технічної карти матеріалу для отримання точної та актуальної інформації щодо застосування.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
www.sika.ua



### Технічна карта матеріалу

Sika® Antisol® E  
Вересень 2019, Версія 02.01  
02140503100000007

SikaAntisolE-uk-UA-(09-2019)-2-1.pdf

