

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Separol® -44 F

Синтетичне мастило для опалубки

ОПИС

Sika® Separol® -44 F- це готове до використання мастило для опалубки на синтетичній основі, що полегшує розформування виробів та конструкцій з цементобетону та розчину. Надає антикорозійні властивості сталевим формам та опалубці.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Separol® -44 F застосовується на будівельних майданчиках та заводах залізобетонних виробів:

- для дерев'яних, сталевих, пластикових і алюмінієвих форм і опалубки;
- у холодних та жарких умовах (від -15 до +90);
- підходить для віброущільнюваного та литого бетону.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

Sika® Separol® -44 F дає змогу:

- отримати високоякісну поверхню бетону;
- попередити утворення іржі на поверхні;
- отримати чисту опалубку після розформування;
- у подальшому нанести покриття або фарбу на поверхню бетону.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Бочка 210 л
Термін придатності	3 роки при правильному зберіганні
Умови зберігання	Зберігати в непошкодженій, закритій оригінальній герметичній упаковці в сухому місці при температурі від +5 °C до +45 °C. Берегти від джерел тепла та сонячних променів
Густина	0,82 кг/л
Точка спалаху	61°C

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	▪ деревина: $\approx 25 \text{ м}^2/\text{кг}$ ▪ метал та пластик: $\approx 50 \text{ м}^2/\text{кг}$ Витрата залежить від вітру, вологості, температури та стану поверхні опалубки
---------	---

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ОБМЕЖЕННЯ

Нанесення надмірної кількості мастила викликає підтікання на вертикальних поверхнях та калюжі на дні форми. Видаліть надлишки матеріалу сухою тканиною або губкою. Перевитрата може викликати появу плям та пор на поверхні затверділого бетону.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Щоб отримати інформацію та поради щодо безпечного поводження, зберігання та утилізації хімічних продуктів, користувачі повинні послуговуватись актуальним паспортом безпеки (SDS), що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, пов'язані з безпекою.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

НАНЕСЕННЯ

Sika® Separol® -44 F є готовим до застосування продуктом. Поверхня для нанесення мастила повинна бути чистою, сухою, без залишків бетону та розчину. Продукт необхідно наносити щіткою, роликом або пневморозпилювачем, рівномірним шаром за один прийом.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу

Sika® Separol® -44 F
Січень 2024, Версія 02.01
021405021000000140

SikaSeparol-44F-uk-UA-(01-2024)-2-1.pdf