

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Separol® Synthese-41 D

Емульсійне синтетичне мастило для відтермінованого розопалублення

ОПИС

Sika® Separol® Synthese-41 D - готове до застосування синтетичне мастило для відтермінованого розопалублення виробів та конструкцій з бетону та будівельних розчинів. Не містить розчинників.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sika® Separol® Synthese-41 D використовується для відтермінованого розопалублення при виробництві:

- для всіх типів опалубки: металевої, дерев'яної, АБС, з поліестру;
- для бетону, що твердне при температурі до 90°C;

- для віброущільнюваного, самоущільнювального або вібропресованого бетону;
- для архітектурного бетону.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- високоякісна поверхня бетону;
- відтерміноване розопалублення;
- застосовується на всіх типах опалубки;
- не залишає масляних слідів на бетоні після зачистки та розформування;
- не фарбує білий та кольоровий бетон;
- дає змогу в подальшому нанести на поверхню бетону покриття або фарбу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

| | |
|--------------------|--|
| Хімічна основа | Водна емульсія гідроочищених нафтопродуктів |
| Пакування | Бочка 210 л, вільний розлив |
| Термін придатності | 12 місяців від дати виготовлення, якщо рідина правильно зберігається в оригінальній закритій упаковці. |
| Умови зберігання | Захищати від морозу, забруднення та джерел тепла |
| Вид / Колір | Біла непрозора рідина |
| Густина | 0,96 кг/л при 20°C |

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ДОЗУВАННЯ

- 1 літр Sika® Separol® Synthese-41 D достатньо для оброблення:
- від 30 до 50 м² для необробленої абсорбуючої основи;
 - Від 50 до 60 м² для дерев'яної обалубки з просоченням;
 - 80 до 100 м² для металевої поверхні.

МЕТОД / ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

Для отримання оптимальної товщини плівки з мастила, необхідно застосовувати ручний розпилювач або пневматичну установку з мінімальним тиском від 3 до 6 бар, та плоскою насадкою (форсункою).

НАНЕСЕННЯ

Sika® Sesarol® Synthese-41 D використовується у чистому вигляді. Рівномірно розпилюйте продукту, уникаючи надлишків та необробленої поверхні. Рекомендується почекати 20 хвилин (при 20°C) для повного випаровування водної фази і, таким чином, отримати однорідну захисну плівку. Надлишок слід усунути за допомогою губки або тканини. Для нанесення на форми невеликих розмірів та/або складних форм рекомендується натирати поверхню форми за допомогою тканини після нанесення та випаровування водної фази.

Поверхню опалубки, забруднену нальотом бетону та старого мастила, перед нанесенням Sika® Sesarol® Synthese-41 D рекомендується попередньо очистити засобом Sika® Isodecap®.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Технічна карта матеріалу
Sika® Sesarol® Synthese-41 D
Травень 2023, Версія 01.01
021405021000000147

SikaSesarolSynthese-41D-uk-UA-(05-2023)-1-1.pdf

